


ADLER Floor-Start

42110



Descrizione del prodotto

Fondo monocomponente per parquet, diluibile all'acqua, a base di dispersioni poliuretaniche/ acriliche per legni di latifoglia e di conifera. Isola le sostanze interne del legno. Solleva poco il pelo del legno e riduce l'incollamento laterale dei pavimenti intavolati.

Campi di utilizzazione

Utilizzabile su ogni tipo di legno; particolarmente vantaggioso su legni duri come rovere e frassino.

Applicazione

A pennello - pennello morbido per vernici acriliche
A rullo - rullo a pelo corto p.e. di mohair o rulli fioccati

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto e privo di impurità (p.e. olio, grasso, cera).

In caso di presenza di piccoli buchi e fessure - ultima carteggiatura del pavimento in legno con grana 120. Stuccare il pavimento con una miscela di 1 parte in peso di polvere di carteggiatura e ca. 2 parti in peso di ADLER Floor-Fill 42109. Dopo ca. 1 ora di essiccazione carteggiare nuovamente con grana 120.

Fondo

Applicare una mano abbondante di ADLER Floor-Start 42110. Non versare ADLER Floor-Start 42110 sul pavimento. Tempo di essiccazione: almeno 2 ore. **Non carteggiare.**

Applicazione per pavimenti colorati su richiesta!

Finitura

2 x ADLER Floor-Classic 42120 oppure 2 x ADLER Floor-Finish 42140. Leggera carteggiatura intermedia con grana 240 oppure con un disco abrasivo a rete consumato con grana 120. Eliminare la polvere di carteggiatura con uno straccio umido.

Diluente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione e non deve essere diluito.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+10° C

L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Per assicurare una perfetta essiccazione, provvedere ad una buona ventilazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari durante la lavorazione.

07-09 (sostituisce 07-07)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione
(Temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 2 ore

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i vecchi resti di vernice con lo sverniciatore ADLER Abbeizer 95125.

Resa (per mano)8 -10 m²/l**Confezioni**

1 l, 5 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

Anche durante la lavorazione con vernici all'acqua, osservare le solite misure di protezione.