NOVACOLOR s.r.l.
Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY
Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

Mi-Ku

Rivestimento decorativo a rilievo per interni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Mi-Ku è un rivestimento decorativo acrilico per interni. L'applicazione di Mi-Ku consente di ottenere piacevoli effetti estetici a rilievo. È' composto inerti selezionati, idonei leganti sintetici, e modificanti reologici per garantire un'ottima lavorabilità. Mi-Ku è disponibile in una base colorabile con sistema tintometrico "Mixcolor" by Novacolor.

IMPIEGHI
Il concetto " THE CITYVISION" trova in Mi-Ku l'elemento di maggiore innovazione, ideale per la decorazione di superfici interne sia moderne sia di grande pregio.
Con opportuni accorgimenti, nel ciclo applicativo, è possibile applicare Mi-Ku anche su:

- Intonaci civili in malta bastarda
- Intonaci nuovi premiscelati finiti a civile
- Vecchi intonaci in calce e gesso
- Superfici in cartongesso
- Vecchie pitture sintetiche o minerali
- Conglomerati di varia natura minerale, purchè assorbenti.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE
Natura del legante: polimero acrilico in emulsione.
Massa volumica:
Mi-Ku Base: 1,52 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
L'applicazione di Mi-Ku è semplice e pratica. La versatilità di Mi-Ku e l'utilizzo di idonei strumenti di lavorazione del prodotto, consentono di ottenere gradevoli effetti di decorazione della superficie.

DILUIZIONE
Acrilak (fissativo acrilico all'acqua incolore): diluire 1:4-1:5 con acqua.
Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.
Mi-Ku: pronto all'uso, per il secondo strato di Mi-Ku effetto Okinawa, diluire con 20-25% di acqua.
Clear Coat (**protettivo incolore per interni):** Se applicato in due strati diluire, il primo strato, con massimo 20% di acqua ed il secondo strato, con massimo 5% di acqua.

AVVERTENZE
Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane. Su superfici soggette a forte stress è consigliabile l'applicazione, di uno o più strati, di **Clear Coat** (protettivo incolore per interni), diluito con 20% il primo strato e con 5% il secondo strato, con rullo a struttura fine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE
(Riferita a condizioni ambientali T=25° C,UR=60%)
La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.
Su superfici lisce si consiglia l'applicazione di uno strato di **Novaprimer Bianco** diluito con pennello o con rullo a struttura fine
Su superfici rustiche si consiglia l'applicazione di uno strato di **Acrilak** diluito con pennello o con rullo a struttura fine.

Effetto Fukue:
Dopo almeno 4 ore applicare uno strato di **Mi-Ku**, con spatola inox, a rasare. Eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.
Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Mi-Ku, con spatola inox, lasciando un eccesso di materiale. Lavorare la superficie, sempre con spatola inox, fino ad ottenere il grado di finitura desiderato.

Effetto Okinawa:
Dopo almeno 4 ore applicare uno strato di **Mi-Ku**, con spatola inox, a rasare. Eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.
Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Mi-Ku, diluito con 20-25% di acqua, con **"Pennello CityVision"**. Applicare il materiale a pennellate incrociate.

Effetto Kyoto:
Dopo almeno 4 ore applicare uno strato di **Mi-Ku**, con spatola inox, a rasare. Eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.
Applicare sulla superficie essiccata delle strisce di nastro di carta gommata.
Applicare un secondo strato di Mi-Ku, con spatola inox, a riempire. Prima che essicchi completamente, ripassare la superficie con spatola inox, schiacciando e comprimendo fino ad ottenere un effetto levigato e compatto.
Prima che essicchi completamente il secondo strato di Mi-Ku, asportare le strisce di nastro di carta gommata.

Effetto Osaka:
Dopo almeno 4 ore applicare uno strato di **Mi-Ku**, con spatola inox, lasciando un eccesso di materiale. Lavorare la superficie, sempre con spatola inox, fino ad ottenere il grado di finitura desiderato.
Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Mi-Ku, di colore diverso dal primo strato, con spatola inox. Applicare il materiale in porzioni piccole, compattando ed avendo cura di

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407
R.E.A. Forlì Cesena 197104
Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.

NOVACOLOR s.r.l.
Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY
Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

eliminare l'eccesso di materiale ed eventuali imperfezioni od accumuli di materiale.

RACCOMANDAZIONI
Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.
Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).
Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo .

RESA
Acrilak: 20-30 m^2/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.
Novaprimer: 8-10 m^2/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.
Mi-Ku:
Effetto Fukue su rasatura liscia: 1,5-2,5 m^2/l nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.
Effetto Fukue su rasatura "a civile": 1-2 m^2/l nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.
Effetto Okinawa: 1,5-2,5 m^2/l nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.
Effetto Kyoto: 1,5-2,5 m^2/l nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato, alla dimensione delle bande.
Effetto Osaka: 2-3 m^2/l nel primo strato, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato. 4-5 m^2/l nel primo strato, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.
Clear Coat: 5-10 m^2/l, ogni singolo strato, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

COLORI
Base e colori cartella Mi-Ku.

IMBALLI
Confezioni da 1 l; 5 l; 15 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO
Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.
Trattandosi di prodotti a base calce è possibile che si verifichi un aumento di viscosità durante lo stoccaggio.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Direttiva 2004/42/CE:
Mi-Ku (pittura per effetti decorativi)
Valore limite UE per Mi-Ku (cat A/l):200 g/l (2010).
Mi-Ku contiene al massimo 190 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata d ei bambini. Usare in luogo ben ventilato.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407
R.E.A. Forlì Cesena 197104
Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.