

Celestia Finish

Rivestimento decorativo per interni ad effetto "Soft Touch".

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento decorativo a base di cariche e resine speciali che donano alla parete un effetto tattile e visivo di cuoio e morbida gomma, con gradevoli giochi di luci e colori.

Celestia Finish consente di ottenere soluzioni cromatiche con sensazioni visive profonde e tattili.

Le superfici comunicano emozioni sorprendentemente calde e confortevoli, in sintonia con le attuali tendenze dell'architettura di interni che ricercano, oltre alla decorazione, anche il benessere degli utenti.

IMPIEGHI

Celestia Finish trova spazio nella decorazione dell'architettura d'interni, sia pubblica che privata.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: poliuretano
Massa volumica Celestia Finish: 1,05 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L'applicazione di Celestia Finish è semplice, versatile e pratica e permette al decoratore professionista, ma anche al privato non professionista, di realizzare effetti di grandissimo pregio.

DILUIZIONE

Artic-A (pittura fine ad elevate prestazioni, per interni ed esterni): diluire il primo strato con 30-35% di acqua ed il secondo strato con 15-20% di acqua.

Celestia Finish: diluire il primo ed il secondo strato con massimo 30% di acqua.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un

tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Applicare uno strato di **Artic-A** colorata, diluita con rullo di pelo corto.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Artic-A colorata diluita, seguendo le modalità precedentemente descritte.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **Celestia Finish**, diluito con rullo a struttura fine, evitando di creare sormonti.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Celestia Finish, diluito, con rullo a struttura fine, evitando di creare sormonti.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Artic-A: 3-6 m²/l, nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Celestia Finish: 8-10 m²/l, nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

COLORI

Incolore.

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 2,5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Celestia Finish (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Celestia Finish (cat A/l): 200 g/l (2010)

Celestia Finish contiene al massimo 125 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti.

Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.