

ADLER Pigmofix M

90698

Pasta opaca al solvente per vernici per mobili poliuretaniche bicomponente pigmentate ADLER, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generalità

Pasta opaca al solvente per la riduzione del grado di brillantezza; ottima resistenza al graffio, opacizzazione uniforme dell'intero sistema.

Campi di utilizzazione

- Per l'opacizzazione di vernici per mobili al solvente pigmentate.



TRATTAMENTO

Indicazioni di lavorazione



- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Aggiungere ADLER Pigmofix M 90698 alla vernice non catalizzata e non diluita mescolando accuratamente; quindi aggiungere il catalizzatore e la quantità di diluente necessaria.
- Le vernici per mobili opacizzate con ADLER Pigmofix M 90698 possono essere lavorate come indicato nella scheda tecnica corrispondente.

Quantità da aggiungere



La quantità massima da aggiungere corrisponde al 10% in peso.

Esempio: riduzione della brillantezza di ADLER MDF-4in1 23400 in poi

Quantità da aggiungere di ADLER Pigmofix M su ADLER MDF-4in1	Grado di brillantezza raggiunto (angolo 85°)
0%	G50
5%	Circa G30
10%	Circa G10

Tempo di essiccazione (a 23 °C e 50% umid. rel.)

L'essiccazione dei sistemi di vernici non è influenzata dall'aggiunta di ADLER Pigmofix M 90698.

Pulizia degli utensili




Lavare gli utensili con ADLER DD-Verdünnung 80019 oppure ADLER Waschverdünnung 80077.

INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Confezioni

400 g, 1 kg, 3 kg

ALTRE INDICAZIONI

Durata/Magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originali non aperte.
Conservare al fresco, ma protetto dal gelo

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Osservare la relativa scheda di sicurezza! La versione attuale può
essere scaricata in Internet dal sito **www.adler-lacke.com**.
