

## ADLER Pigmotop

## 25361 sgg.

Finitura poliuretanicale al solvente, trasparente e bicomponente per **mobili e arredamenti interni, per uso industriale e professionale**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Generalità

Finitura poliuretanicale ad asciugatura rapida con ottima resistenza meccanica e chimica ed eccellente resistenza all'ingiallimento.

#### Caratteristiche particolari Norme di verifica

- **Normativa austriaca ÖNORM A 1605-12** (superfici di mobili)  
Resistenza agli agenti chimici: 1-B1  
Resistenza all'abrasione: 2-D ( $\geq 50$  U)  
Resistenza al graffio: 4-D ( $\geq 1,0N$ )  
Resistenza alla fiamma: 5-B (superfici di mobili ignifughe)
- **DIN 68861** (superfici di mobili)  
Parte 1: Resistenza agli agenti chimici: 1 B  
Parte 2: Resistenza all'abrasione: 2 D (da 50 a 150 U)  
Parte 4: Resistenza al graffio: 4 D ( $> 1,0$  fino a  $\leq 1,5$  N)
- **Normativa austriaca ÖNORM A 3800-1** (Reazione al fuoco) in combinazione con un supporto difficilmente infiammabile: difficilmente infiammabile (in precedenza B 1 ai sensi di B 3800 - 1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM S 1555** e **DIN 53160** Resistenza al sudore e alla saliva
- **EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli (assenza di metalli pesanti)
- **Direttiva francese DEVL1104875A** in materia di etichettatura di prodotti di rivestimento per l'edilizia relativamente alle loro emissioni di inquinanti volatili: A+



#### Campi di utilizzazione



- Superfici smaltate di mobili e arredi interni, in particolare tavoli, sedie, porte ecc., resistenti alla rigatura con anello e quindi particolarmente resistenti ai graffi: Campi di utilizzazione II – IV secondo la normativa austriaca ÖNORM 1610-12.
- Cicli di verniciatura difficilmente combustibili e difficilmente infiammabili.
- Verniciatura di superfici sbiancate con perossido di idrogeno.

### APPLICAZIONE

#### Indicazioni di lavorazione



- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- **ADLER Pigmotop** può modificare leggermente la tonalità di superfici verniciate con ADLER Pigmopur o ADLER Pigmocryl CFB. Anche la quantità di applicazione e il tempo intermedio di essiccazione influenzano la tonalità finale. Un'eventuale carteggiatura intermedia può cambiare sensibilmente il colore finale, motivo per cui tale procedura non è raccomandata.


01-13 (sostituisce 12-07) ZKL 2514

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

- Anche le finiture lucide eseguite con cura possono presentare alcune imperfezioni, come polvere inclusa nel film di vernice. Dopo un tempo di essiccazione intermedia di almeno 3 giorni, è possibile lucidare bene queste imperfezioni. (Consultare anche le nostre "Indicazioni generali per la finitura extralucida incolore" e "Indicazioni generali per la finitura extralucida di rivestimenti colorati coprenti").
- Consultare le nostre "Indicazioni generali per la lavorazione di vernici poliuretatiche".


### Rapporto di miscelazione



10 parti in peso di ADLER Pigmotop 25361 sgg.  
1 parte in peso del catalizzatore ADLER PUR-Härter 82019


ADLER Pigmotop 25361 sgg. può essere utilizzato solo con catalizzatore e nel rapporto di miscelazione indicato. Eventuali divergenze dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice.

### Durata del prodotto catalizzato



1° giorno; il prodotto catalizzato non applicato in giornata può essere utilizzato anche il giorno dopo, ma deve essere mescolato 1 : 1 con materiale fresco. Non è possibile prolungare ulteriormente la durata del prodotto catalizzato.


### Tecnica di applicazione



Procedura di applicazione	Airless	Airless con apporto di aria (airmix, aircoat etc.)	Aerografo	Velatrice
Ugello (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Pressione (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4	-
Aria di nebulizzazione (bar)		1-2		
Diluyente	ADLER DD-Verdünnung 80019			
Aggiunta di diluyente in %	0 - 10	0 - 10	10 - 15	0 - 10
Viscosità (s) Coppa da 4 mm, 20 °C	Circa 24	Circa 24	Circa 18	Circa 24
Quantità di applicazione (g/m <sup>2</sup> )	Circa 80 – 100 per applicazione; Quantitativo totale applicato max. 300			

### Tempo di essiccazione

(a 23 °C e 50% umid. rel.)



Sovraverniciabile	1 – 3 h
Maneggiabile e impilabile	Durante la notte
Lucidabile	Almeno 3 giorni

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da tipo di legno, spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

### Pulizia degli utensili



ADLER DD-Verdünnung 80019 o  
ADLER Waschverdünnung 80077

## CICLO DI VERNICIATURA

### Mano di fondo

- ADLER Pigmpur 24005 sgg. (con o senza strato riempitivo, poro aperto o chiuso), essiccazione a temperatura ambiente di almeno 1 ora fino al massimo 24 ore senza carteggiatura intermedia.
  - ADLER Pigmocryl CFB 31105 sgg. (con o senza strato riempitivo, poro aperto o chiuso), essiccazione a temperatura ambiente di almeno 12 ore fino al massimo 3 giorni senza carteggiatura intermedia.
  - Fondo riempitivo ADLER PUR-Füllgrund 25252
- Osservare le schede tecniche dei vari prodotti.

### Carteggiatura intermedia



ADLER PUR-Füllgrund o altre vernici trasparenti poliuretaniche bicomponenti per mobili: carteggiatura grana 320 o più fine (es. verniciatura extralucida)

Su smalti ADLER Pigmotop 25361 sgg. viene applicato senza carteggiatura intermedia.

### Finitura

1 mano di ADLER Pigmotop 25361 sgg. nel grado di brillantezza desiderato, da G10 a G70

oppure

2 mani di ADLER Pigmotop 25370 nel grado di brillantezza G100

ADLER Pigmotop G 100 è adatto esclusivamente alla verniciatura di superfici trattate con ADLER Pigmpur e superfici laccate con altre vernici poliuretaniche. Per ottenere una lucentezza brillante si raccomandano due applicazioni a spruzzo.

## CURA DELL'INTERO CICLO DI VERNICIATURA

### Pulizia e manutenzione

Pulizia tramite ADLER Clean-Möbelreiniger 96490;  
Cura delle superfici con grado di brillantezza compreso tra G30 e G70 con ADLER Clean Möbelpflege 96491

Osservare le schede tecniche dei vari prodotti.

## INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE

### Confezioni

4 kg; 20 kg

### Tonalità/gradi di brillantezza

G10 Opaco profondo	25361
G30 Opaco	25363
G50 Semiopaco	25365
G70 Satinato	25367
G100 Lucido	25370


### Prodotti aggiuntivi

ADLER PUR-Härter 82019  
ADLER DD-Verdünnung 80019  
ADLER Waschverdünnung 80077  
ADLER PUR-Füllgrund 25252  
ADLER Pigmpur 24005 sgg.  
ADLER Pigmocryl CFB 31105 sgg.  
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490  
ADLER Clean-Möbelpflege 96191

---

**ALTRE INDICAZIONI**

---

**Durata/Magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte. Durante il magazzinaggio proteggere da umidità, raggi solari diretti, gelo e temperature elevate (oltre 30 °C).

---

**Dati tecnici**

Viscosità di fornitura	Circa 25 s secondo DIN 53211 (coppa da 4 mm, 20 °C)
Viscosità di miscelazione	Circa 24 s in base a DIN 53211 (coppa da 4 mm, 20 °C)

---

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Osservare la relativa scheda di sicurezza! La versione attuale può essere scaricata in Internet dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Evitare l'inalazione degli aerosol di vernice utilizzando correttamente una maschera di protezione (filtro combinato A2/P2 – EN 141/EN143).

---