



KARMA

Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
KARMA contiene al massimo 35 g/l COV.

Scheda tecnica I-38

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni metallizzata ad effetto tridimensionale, con particelle cristalline riflettenti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IMPRONTE MID.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE MID con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

KARMA è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con il PENNELLO KARMA o con il PENNELLO STARLIGHT in funzione dell'effetto finale desiderato. La dimensione del pennello e l'orientamento delle pennellate determinerà l'effetto finale.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	6-10	1.10 ± 0.02	-	TRASLUCIDO/RIFLETTENTE	CARTELLA KARMA

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	PENNELLO KARMA – PENNELLO STARLIGHT

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	3 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.