



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

## WOOD PROTECTION

Versione del 26.01.2012

### 1. Denominazione prodotto

**NOVAPAK TX-PLUS SATINATA codice 9170401**

### 2. Natura del prodotto

Finitura tixotropica monocomponente a base di resine alchidiche uretanizzate.

### 3. Descrizione prodotto

Finitura tixotropica monocomponente a base di resine alchidiche uretanizzate, formulata per la verniciatura di infissi, serramenti e altri manufatti in legno per esterno.

Questa finitura, grazie alla buona resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e buona tixotropia, coniuga una facile applicazione ad medio-alti spessori con una efficace protezione dalle intemperie.

### 4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto per la verniciatura di infissi, serramenti e altri manufatti in legno per esterno.

### 5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità di misura	T riferimento	Valore
<b>Peso specifico</b>	MS 018	ASTM D1475 ISO 2811-1	kg/dm <sup>3</sup>	23 °C	0.92 ± 0,05
<b>Contenuto in solidi</b>		UNI EN ISO 3251	% p/p		45 ± 2
<b>Viscosità</b> Brookfield spindle 3 0.5 RPM	MS 007		mPas	23 °C	10-20 mila*

### 6. Caratteristiche del prodotto applicato

**Aspetto:** opaco 25-35 gloss - angolo di incidenza 60° (ISO 2813).

**Colore:** trasparente.

**Spessore consigliato del film secco:** ca. 100 - 120 µm.

**Consumo teorico riferito allo spessore del film secco:** 200 - 250 g/m<sup>2</sup>.

**Resa reale:** ca. il 30% inferiore rispetto il teorico con applicazione a spruzzo.\*\*

### 7. Modalità di applicazione

**Metodo di applicazione:** a spruzzo airless o elettrostatico.

**Diluizione:** 0-10 % di Acquaragia p.l. inodore, codice 903071.

**Essiccazione:**

- Fuori polvere ca. 20' - 40' a 23 °C e 50% di umidità relativa.
- Duro in profondità ca. 24 h a 23 °C e 50% di umidità relativa.



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

## WOOD PROTECTION

Spessori diversi da quelli consigliati possono pregiudicare i tempi di essiccamento.

**Numero di strati da applicare:** 1 mano con le modalità sopra descritte.

**Condizioni di applicazione:** è consigliabile un pretrattamento del supporto con gli Impregnanti HOLZFREUND a solvente o all'acqua, seguito da una paglietta tura del legno. Poi applicare una mano di FINITURA SATINATA

Per legni esotici e legni difficili, contenenti tannini o altre sostanze che possono interferire con il processo di filmazione, si consiglia anche l'uso dell'ISOLANTE LEGNI SCURI codice 610021.

### 8. Colori disponibili

Trasparente.

### 9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzino fino ad un anno dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5-35°C.

### 10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 5 e 25 litri. Per diverse esigenze contattare il fornitore.

### 11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso industriale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

### 12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

\* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto.

\*\* valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione

NB: il presente prodotto non è conforme al D.Lgs 27 marzo 2006 n.161;

Appartiene alla categoria e) Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Presenta un valore di VOC superiore a limite di legge.

I limiti di legge di VOC sono pari a 400 g/l dal 01/01/2010.

Da utilizzare esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006

La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633