

ADLER Aqua-Soft CFB

30361 in poi

























Descrizione

Vernice trasparente all'acqua per legno, a base di una dispersione di copolimeri poliuretanici-acrilici. Utilizzabile come vernice monocomponente o dopo aggiunta dell'induritore come vernice bicomponente. Adatto per l'applicazione vernice su vernice. Presenta anche se utilizzato come vernice monocomponente una eccellente resistenza alle creme e al grasso (CFB); elevata resistenza meccanica e chimica; buona resistenza alla luce; ottima trasparenza, ravviva molto bene il legno; buon potere riempitivo, evidenzia bene i pori; buona stabilità su superfici verticali.

ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi contiene particolari filtri UV con elevata protezione alla luce, che proteggono il supporto legno ed eventuali coloranti utilizzati dall'ingiallimento prematuro o dallo sbiancamento.

Resistenza agli agenti chimici			
Normativa austriaca ÖNORM	Gruppo di classif. 1 B (utilizzo come vernice monocomponente)		
A 1605-12- esame 1	Gruppo di classif. 1-B1 (utilizzo come vernice bicomponente)		
Comportamento all'abrasione (utilizzo come vernice monocomponente e bicomponente)			
ÖNORM A 1605-12- esame 2	Gruppo di classificazione 2 D (≥50 U)		
Comportamento in caso di graffio			
ÖNORM A 1605-12- esame 4	Gruppo di classif. $4 E (0.9 N)$ – (utilizzo come vernice monocomp.) Gruppo di classif. $4-D (\ge 1.0 N)$ – (utilizzo come vernice bicompo.)		
Resistenza all'infiammazione			
ÖNORM A 1605-12 – esame 5	Gruppo di classificazione (superfici di mobili ignifughe)	5-B	
ÖNORM A 3800-1 (prima B 3800-1) (in combinazione con un supporto ignifugo)	Classe di combustibilità	ignifugo (prima B 1)	
	Classe formazione fumo	Q 1 (forma poco fumo)	
	Classe formazione gocce	Tr 1 (non forma gocce)	

Campi di utilizzazione

- Per la verniciatura a poro aperto o a poro chiuso di mobili e rivestimenti all'interno e anche per superfici di mobili da cucina e bagno (escluse superfici di lavoro): Utilizzato come vernice bicomponente (campi di utilizzazione II - IV secondo normativa austriaca ÖNORM A 1610-12) p.e. arredamento di cucine, bagni, scuole, alberghi, piani di tavoli ecc., utilizzato come vernice monocomponente (campi di utilizzazione III-IV secondo la normativa austriaca ÖNORM A 1610-12) p.e. arredamento di salotti e camere ecc.
- Specialmente adatto anche per la verniciatura di sedie e mobili assemblati, dove è richiesta una ottima resistenza alle creme e al grasso.
- Per sistemi di verniciatura difficilmente combustibili e difficilmente infiammabili.

data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

06-09 (sostituisce 12-07)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Lavorazione

ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi è particolarmente adatto per la verniciatura "vernice su vernice"

Minney 103 Internet Letter	100.5	
Viscosità del prodotto	120 ± 5 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20° C)	
Miscela (nell'utilizzo	100 parti in peso di ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi	
bicomponente)	2 parti in peso di ADLER Aqua-Vernetzer 82210	
Viscosità della miscela	ca. 100 s secondo DIN 53211 (ugello di diametro 4 mm, 20° C)	
	Mescolare accuratamente la vernice durante e dopo l'aggiunta dell'	
	induritore ADLER Aqua Vernetzer 82210.	
Durata del prodotto	3 giorni; dopo 3 giorni mescolare 1:1 con materiale catalizzato fresco.	
catalizzato		
Viscosità per	Applicazione Airless/airmix (ugello 0,23-0,33 mm, 100-120 atm/60-90 atm, 1-2	
l'applicazione	atm) 100 s – senza diluire	
	Applicazione con aerografo (ugello 1,8 mm, 2,5-3,5 atm)	
	80 s – ca. 5 % acqua	
Quantità di applicazione	80-120 g/m² per mano; Quantità di appl. complessiva: 450 g/m² al	
	massimo	
Tempo di essiccazione	Un'applicazione di ca. 100 g/m² è ben carteggiabile e sovraverniciabile dopo ca. 2 ore di essiccazione a temperatura ambiente. Un'elevata percentuale di umidità nell'aria e/o basse temperature possono notevolmente ritardare l'essiccazione. In caso di essiccazione a temperatura ambiente consigliamo una essiccazione intermedia di ca. 12 ore in quanto si riduce la quantità di solventi nel film e si ottengono superfici più piene	
Temperatura minima per la	Una temperatura di almeno +15° C è necessaria per il prodotto, il	
lavorazione	supporto e per il locale.	
Carteggiatura intermedia	grana 240-320	

ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi presenta una ottima trasparenza e ravviva molto bene l'aspetto naturale del legno. Se sui legni scuri viene richiesto un ulteriore effetto "bagnato", consigliamo tingere il legno prima di verniciarlo.

Il **legno rovere, larice ecc.** contengono delle sostanze interne idrosolubili che vengono attivate con l'applicazione di una vernice all'acqua. Per prevenire a delle scolorazioni o marcature (a secondo dell'origine del legno si possono verificare scolorazioni di intensità diversa) consigliamo perciò per l'utilizzo del **legno rovere, larice** o **altri legni ricchi di sostanze interne** un pretrattamento il fondo con ADLER PUR-Primer 25291 prima dell'applicazione della vernice (consultare la scheda tecnica di ADLER PUR-Primer).

Consultare le nostre "Indicazioni generali per la lavorazione con vernici per mobili diluibili all'acqua" nonché le Schede di sicurezza per la vernice ed il catalizzatore.

Caratteristiche

Induritore	ADLER Aqua-Vernetzer 82210
Diluente	acqua
Durata del prodotto	12 mesi - proteggere dal gelo

Gradi di brillantezza

G10	opaco profondo	30361
G30	opaco	30363
G50	semi-opaco	30365
G70	satinato	30367

Confezioni

5 kg, 25 kg, 120 kg