

Aviva Home-Color**4063000015 sgg.**Idropittura universale per interni, tingibile, per il **fai-da-te** e il **professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**

Pittura tingibile all'acqua con un'ottima copertura per la pittura di pareti e soffitti interni.

Questo prodotto inodore è formulato senza l'aggiunta di solventi e plasticizzanti.

Caratteristiche particolari e norme

- **ÖNORM EN 13300**
Resistenza all'abrasione da liquidi: classe 3
Gradi di brillantezza: opaco a opaco profondo (dipende dalla tonalità)
Granulometria massima: fine (< 100 µm)
- Insignito del **marchio ecologico austriaco**
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: **A+**

Campo d'impiego

Per la pittura colorata di pareti e soffitti in ambienti interni.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e/o umidità relativa > 80%.
- Per evitare di lasciare segni verniciare bagnato su bagnato in una sola tirata.
- I segni di correzione sulla superficie dipendono da molti fattori e pertanto sono inevitabili (scheda tecnica BFS 25).
- Non coprire fughe elastiche e profili di sigillanti (potrebbero formarsi delle crepe o delle decolorazioni della vernice).
- Rimuovere immediatamente con acqua le polverizzazioni della vernice.


Metodo di applicazione

Metodo di applicazione	Pennello	Rullo	Airless Pressurizzato (Airmix, Aircoat, etc.)
Ugello (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Ugello (ø inch)	-	-	0,021 – 0,026
Angolo di apertura (grado)	-	-	50
Pressione spruzzo (bar)	-	-	150 – 180
Filtro fine	-	-	0,2 mm
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	max. 5		
Consumo ml/m²	ca. 145		ca. 170
Resa per applicazione (m²/l) ¹⁾	ca. 7		ca. 6
¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray.			

La forma e la natura del supporto influiscono sul quantitativo consumato/alla resa. Solo facendo prima un'applicazione di prova è possibile sapere i valori esatti del consumo.

Tempi di essiccazione

(a temperatura 20°C)



Verniciatura successiva	dopo ca. 3 -4 ore
-------------------------	-------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da spessore, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare notevolmente i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Eliminare i resti induriti di vernice con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Intonaci minerali (gesso morto, calcestruzzo), pannelli di cartongesso nonché vecchie pitture saldamente aderenti.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di distaccanti, e ne deve essere verificata la stabilità e l'idoneità.

Osservare la normativa austriaca ÖNORM B 2230 Parte 2.

Vedi anche VOB, DIN 18363, Parte C, Par. 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

Vecchi strati di vernici non aderenti vanno eliminati accuratamente.

Preparazione del supporto

- Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea.
- Rimuovere a fondo lo sporco grasso od oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.
- Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.
- Trattare le muffe con Aviva Schimmelex 8309000200 o con Aviva Fungisan 8308000210.

Intonaci facenti parte dei gruppi di malta P II e P III

Lasciar riposare gli intonachi nuovi per tre o quattro settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte, se necessario neutralizzare con fluosilicati. Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Gessi e intonaci pronti dei gruppi di malta P IV e P V

Carteggiare eventuali strati sinterizzati presenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Pannelli di cartongesso

Carteggiare le sbavature della spatola e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200, diluito 1:1 con acqua.

Superfici in calcestruzzo

Le superfici di calcestruzzo devono essere pulite meccanicamente dallo sporco depositatosi, dalle sostanze distaccanti o dalle parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Rivestimenti stabili

Lavorare direttamente su rivestimenti opachi e pochi assorbenti.

Su superfici grossolanamente porose, leggermente sabbiose o assorbenti applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lisciviare, irruvidire o carteggiare superfici lucide o lisce (come fondi di vernice e lattice, strati sinterizzati).

Tempere

Lavare accuratamente e applicare una mano di fondo usando Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Evitare l'asciugatura lucida di Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**


Si veda "Preparazione del supporto"

Applicazione intermedia

Aviva Home-Color 4063000015 sgg.
diluita con max. 5% di acqua.

Finitura

Aviva Home-Color 4063000015 sgg. non diluito

INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	3 l; 9 l; 15 l
Tonalità/gradì di brillantezza 	Le tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico Color4You. Base W15 4063000015 Base W30 4063000030 • Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da pitturare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto. • Ciò nonostante consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale. • Per la natura sistemica le tonalità brillanti e intense possono eventualmente presentare una minore copertura. Raccomandiamo per queste tonalità di fare una applicazione preliminare con una tonalità pastello assimilabile e coprente basato su W15. • Con delle tonalità scure una sollecitazione meccanica può portare a delle righe chiare (effetto scrittura). Questo è una caratteristica specifica di tutte le pitture opache, che però non influisce sulla qualità e sul funzionamento del prodotto.
Prodotti complementari	Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex 8309000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 ADLER Entfetter 80394
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata/magazzinaggio 	Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate. Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).
Dati tecnici	Contenuto VOC Valore limite UE per Aviva Home-Color (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Home-Color contiene < 1 g/l VOC.
Codice prodotto per pitture e vernici	M-DF01
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com. Consegnare solo le confezioni completamente svuotate al sistema di riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa, resti induriti come vernici/smalti completamente essiccati oppure insieme ai rifiuti domestici.