

ADLER Legnopur

26211 e segg.

Vernice trasparente poliuretana a due componenti, a base di solventi, per **mobili e per arredamenti interni** per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Dati generali

Vernice trasparente poliuretana bi-componente per mobili, senza composti aromatici, a base di solvente, con ottima resistenza meccanica e chimica, elevato potere riempitivo, durata lunga del prodotto catalizzato, sottolinea bene l'aspetto naturale del legno, fa risaltare bene il poro. Il prodotto si contraddistingue con un'eccellente resistenza all'ingiallimento oltre ad un'ottimale protezione dalla luce per legno e colorante grazie ad una combinazione di speciali filtri UV. Particolarmente adatto per la lavorazione „vernice su vernice“.

Caratteristiche particolari



Certificato generale di sorveglianza dei lavori di costruzione P-BWU03-I-16.5.235, MPA Stuttgart




EG-Baumusterprüfbescheinigung 116.307
US-Coast Guard Zulassung
164.112/EC0736/116.307



- **Normativa austriaca ÖNORM A 1605-12** (superfici di mobili)
Resistenza agli agenti chimici: 1-B1:
Comportamento all'abrasione: 2-D (≥ 50 U)
Comportamento al graffio: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Esposizione alla fiamma: 5-B (superficie di mobile difficilmente infiammabile)
- **Normativa austriaca ÖNORM A 3800-1, Q1, Tr 1** (comportamento al fuoco) in combinazione con un supporto difficilmente combustibile:
difficilmente combustibile (prima B 1 secondo B 3800-1), Q1, Tr1
- **DIN 4102-B1** (difficilmente infiammabile) in combinazione con pannelli di truciolato di legno difficilmente infiammabili – anche impiallacciati
- **EN 13501-1** (comportamento al fuoco) in combinazione con pannelli di truciolato di legno difficilmente infiammabili – anche impiallacciati: B-s2,d0
- Prodotto verniciante difficilmente infiammabile per navi (secondo **SOLAS 74/88 cap. II-2**)
- **Normativa austriaca ÖNORM S 1555 risp. DIN 53160**
Resistenza al sudore ed alla saliva
- **Normativa austriaca ÖNORM EN 71 parte 3** Sicurezza di giocattoli; Migrazione di determinati elementi (privo di metalli pesanti)
- Certificato di nullaosta
- **Direttiva Francese DEVL1104875A** per la marcatura dei prodotti vernicianti per l'edilizia riguardo alle loro emissioni di composti organici volatili: A+

Campi di utilizzazione



- Superfici di mobili e rivestimenti all'interno, mobili per alberghi e scuole, mobile da cucina e bagno esposti a forte sollecitazioni: Campi di utilizzazione II – IV (normativa austriaca ÖNORM A 1610-12)
- Sistemi di verniciatura difficilmente combustibili e difficilmente infiammabili.
- Verniciatura di superfici sbiancate con perossido d'idrogeno

04-12 (sostituisce 11-11) ZKL 2513

./segue

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it


LAVORAZIONE

Istruzioni per l'uso



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
- Consultare le nostre „**Indicazioni generali per l'utilizzazione di vernici poliuretatiche**“.
- Per la verniciatura di arredamenti per navi osservare una quantità di applicazione di 2 x 120 g/m².
- Per la verniciatura di arredamenti per navi non si deve utilizzare il materiale difficilmente infiammabile della superficie su tubi, coperture per tubi o cavi.

Rapporto di miscelazione



10 parti in peso ADLER Legnopur 26211 e segg.
1 parte in peso ADLER PUR-Härter 82019


ADLER Legnopur può essere utilizzato soltanto con un catalizzatore e nel rapporto di miscelazione indicato. Deviazioni possono provocare perturbazioni nel film di vernice.

Durata del prodotto



1 giorno lavorativo. Il prodotto catalizzato non applicato in giornata deve essere assolutamente mescolato 1 : 1 con materiale fresco, appena catalizzato. Non è possibile un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato.

Applicazione




10 %

Metodo di applicazione	Airless	Airless pressurizzata (Airmix, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza pressurizzata	Vela-trice
Ugello (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Pressione per appl. a spruzzo (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4	-
Aria di polverizzazione (bar)	-	1 - 2	-	-
Diluyente	ADLER DD-Verdünnung 80019 oppure ADLER PUR-Verdünnung 80029.			
Aggiunta di diluyente in %	-	-	10	-
viscosità (s) coppa 4 mm, 20°C	25	25	18	25
Quantità di applicazione (g/m ²)	ca. 100 - 150 per mano; Quantitativo complessivo applicato: massimo 450			

Tempo di essiccazione

(a 23 °C e un 50 % UR)



Carteggiabile e sovraverniciabile	dopo ca. 2 ore
Manovrabile e accattastabile	dopo una notte

Per migliorare la stabilità della verniciatura successiva, consigliamo l'essiccazione durante una notte a temperatura ambiente.

I dati sopra riportati rappresentano solamente valori indicativi. L'essiccazione dipende da tipo di legno, spessore, temperatura, da ricambio d'aria e umidità relativa nell'aria.

Pulizia dei utensili

Pulire con ADLER DD-Verdünnung 80019, ADLER PUR-Verdünnung 80029 o ADLER Aceton-Waschmittel 95130.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, impiallacciatura, pannelli truciolari, pannelli in fibra di legno (verniciati))

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grassi e cere e privo di polvere di carteggiatura.

Preparazione del supporto

Legni di latifoglia: carteggiatura con grana 150 – 180
Legni di conifera: carteggiatura con grana 100 – 150

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P3.

CICLI DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x ADLER Legnopur 26211 e segg.

Carteggiatura intermedia

Carteggiare leggermente la mano di fondo con grana 240 - 320. Evitare sfondare fino al legno! Eliminare la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della mano di finitura per garantire un buon aggrappaggio.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare un filtro antipolvere P2.

Finitura

1 x ADLER Legnopur 26211 e segg.

MANUTENZIONE

Pulire con ADLER Clean Möbelreiniger 96490 e manutenzione con ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Consultare le Schede tecniche dei relativi prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

4 kg, 20 kg; altre confezioni su richiesta

Tonalità/Gradi di brillantezza

G10 Opaco profondo	26211
G30 Opaco	26213
G50 Semiopaco	26215
G70 Satinato	26217
G90 Satinato lucido	26219

Prodotti complementari

ADLER PUR-Härter 82019
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER PUR-Verdünnung 80029

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/Magazzinaggio**

Minimo 1 anno in confezioni originariamente sigillate.

Proteggere da umidità, esposizione diretta ai raggi solari e temperature elevate (superiori ai 30°C).

Indicazioni tecniche

Viscosità del prodotto	ca. 30 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20°C)
Viscosità della miscela	ca. 25 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20°C)

Indicazioni tecniche di sicurezza

Prego, rispettare l'apposita Scheda di sicurezza! È possibile scaricare la versione attuale su internet www.adler-lacke.com.

In generale è da evitare ispirare gli aerosoli di vernici. Portando correttamente una maschera antipolvere (filtro combinato A2/P2 – EN 141/EN 143) esso è garantito.
