

Lignovit Color

53223 sgg.



Descrizione del prodotto

Finitura coprente ad acqua per legno, a base di una dispersione acrilica di elevata qualità, per l'uso industriale e il pittore professionista. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Il rivestimento è protetto contro l'azzurramento e contro i funghi della marcescenza.

Caratteristiche particolari

Facile da applicare, elevata resistenza al blocking

Campi di utilizzazione

Per elementi in legno non a precisione dimensionale e con stabilità di dimensione limitata per uso esterno e interno, per esempio profili in legno o parti in legno per balconi. Non adatto per legni a contatto diretto con prodotti alimentari e mangime. Non adatto per legni a contatto continuo con terra e/o l'acqua.

Applicazione

Vacumat, a pennello

Preparazione del fondo

Umidità del legno 12 - 15 %. Per legno piallato, carteggiato o segato.

Ciclo di verniciatura

Tinte colorate:

2 x Lignovit Color 53223 sgg. con carteggiatura intermedia leggera (grana 280).

Bianco più tinte pastello:

1 x Lignovit Sperrgrund (fondo) 40960 più 1 x Lignovit Color 53223 sgg. con carteggiatura intermedia leggera (grana 280).

Se si desidera utilizzare una protezione contro i funghi dell'azzurramento (controllo secondo EN 152-1) i funghi della marcescenza (controllo secondo EN 113) e degli insetti (secondo EN 46), prima è necessario impregnare il supporto con fondo impregnante Lignovit 53134 (quantità da applicare con controllo standard 200 g/m², certificato n 2/05).

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 10°.

L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare l'applicazione sotto il sole (essiccazione troppo rapida).

Conservare al fresco; proteggere dal gelo.

Utensili

Lavare gli utensili con l'acqua subito dopo l'uso.

Diluyente

Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per l'uso.

03-14 (sostituisce 08-09)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempi di essiccazione

Fuori polvere	dopo ca. 30 minuti
Carteggiabile	dopo ca. 3-4 ore
Sovraverniciabile	dopo ca. 3-4 ore
Asciutto completamente	dopo ca. 12 ore

Resa (per mano)

Ca. 10 m²/l rispettivamente 100 g/m² e per mano.
Quantità minima di applicazione 200 g/m².

Confezioni

4 l, 18 l

Durata

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.

Tonalità

Vernice di base per raggiungere i colori coprenti RAL, NCS e colori coprenti speciali con il sistema di miscelazione dei colori
ADLERMix:
W 30 53224
W 10 53223

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di Sicurezza!