

Dune

Rivestimento decorativo per interni ad effetto metallizzato oro e argento

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dune è una finitura per decorazioni di interni a base di cariche ad effetto tenuemente metallizzato. Queste cariche creano un mutevole e gradevole gioco di luce e di colori riflessi.

IMPIEGHI

Dune consente di ottenere soluzioni cromatiche vellutate e sensazioni visive e tattili che rendono gli ambienti sorprendentemente confortevoli e in sintonia con le attuali tendenze della decorazione di interni.

CARATTERISTICHE IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: polimero acrilico in emulsione.

Massa volumica:

Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L'applicazione di Dune è semplice e pratica e permette al decoratore professionista, ma anche al privato non professionista, di realizzare effetti di grandissimo pregio.

La versatilità di Dune permette inoltre l'applicazione con diversi attrezzi a scelta dell'applicatore per ottenere innumerevoli lavorazioni personalizzate.

DILUIZIONE

Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.

Dune: pronto all'uso per applicazione con spatola inox.

Diluire con massimo 20% di acqua nel caso di applicazione a rullo.

Clear Coat (protettivo incolore per interni): Se applicato in due strati diluire, il primo strato, con massimo 20% di acqua ed il secondo strato, con massimo 5% di acqua.

Se applicato in un singolo strato, pronto all'uso o diluizione massima 5% con acqua.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane. Su superfici soggette a forte stress è consigliabile l'applicazione, di uno o più strati, di Clear Coat (protettivo incolore per interni), diluito con 20% il primo strato e con 5% il secondo strato, con rullo a struttura fine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Applicare uno strato di **Novaprimer Bianco**, diluito, con rullo a pelo corto o con pennello.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **Dune**, a riempire.

Nel caso di applicazione con spatola inox Dune deve essere applicato non diluito.

Nel caso di applicazione con rullo a pelo corto Dune può essere diluito con massimo 20% di acqua.

Eliminare eventuali accumuli o creste.

Dopo almeno 8 ore applicare, con spatola inox o con rullo a pelo corto, un secondo strato di Dune, non diluito, in leggero eccesso.

Ripassare la superficie ancora umida, con spatola inox, lavorando in modo da ottenere un effetto di soffice damascatura.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo

assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

"Effetto Tessuto"

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Applicare uno strato di **Novaprimer Bianco**, diluito, con rullo a pelo corto o con pennello.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **Dune**, a riempire.

Nel caso di applicazione con spatola inox Dune deve essere applicato non diluito.

Nel caso di applicazione con rullo a pelo corto Dune può essere diluito con massimo 20% di acqua.

Eliminare eventuali accumuli o creste.

Dopo almeno 8 ore applicare, con spatola inox, un secondo strato di Dune, non diluito, in leggero eccesso.

Ripassare la superficie ancora umida, con spatola inox, in procedendo orizzontalmente oppure verticalmente lungo la superficie.

Attendere qualche minuto e schiacciare con spatola inox le eventuali creste formatesi.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Novaprimer: 8-10 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Dune: 8-10 m²/l, nei due strati, secondo il grado di finitura del supporto ed al suo assorbimento.

Clear Coat: 5-10 m²/l, ogni singolo strato, in base al grado di finitura realizzato.

COLORI

Base Silver, Gold 8600 e colori cartella Dune.

IMBALLI

Confezioni da 1 l e 5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Dune (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Dune (cat A/l):200 g/l (2010).

Dune contiene al massimo 45 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.

Scheda tecnica: Dune

Revisione n: 07

Data compilazione: 01-03-2012

Pag. 2 a 2