



Pittura superopaca lavabile e traspirante

Dati tecnici:
secondo EN 13 300

Peso specifico:
Classe di resistenza all'abrasione umida:
Classe di copertura:

Granulometria massima:
Brillantezza:

Ca. 1,5 kg/l
classe 3
classe 2 per una resa pari a
circa 7 m²/l.
< 100 µm - Fine
Superopaco

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore: Bianco.
Tinteggiabile con il sistema ALLFAcolor.
Verificare l'esattezza della tinta prima di iniziare l'applicazione. Reclami relativi alla tinta inoltrati dopo l'applicazione non possono essere accettati.

Confezioni: **Bianco/Base 1:** 1 - 5 - 12,5 litri; **Base 3:** 0,94 - 4,7 - 11,75 litri.

Caratteristiche: Superopaca, ottima copertura, alta lavabilità, elevata traspirabilità, facile utilizzo. Il prodotto possiede le caratteristiche per la classificazione L.E.F. (assenza di solventi, sostanze volatili organiche, plastificanti e contenuto di VOC < 1 g/l).

Campi di impiego: Utilizzabile in tutti gli ambienti interni.

Stoccaggio: I prodotti sono confezionati in idonei imballi. Ogni confezione è specificamente etichettata e riporta il codice di produzione. I prodotti devono essere tenuti al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Il periodo di stabilità in queste condizioni è di un anno.

Diluizione: Bianco/Base 1
Applicazione a pennello: 30-50% con acqua.
Applicazione a rullo: 20-30% con acqua.

Base 3:
Applicazione a pennello: 10-15% con acqua.
Applicazione a rullo: 0-10% con acqua.

Essiccazione: Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a +20° C e 80% di umidità relativa, è sovrapplicabile dopo circa 4 ore, esercibile dopo 48 ore. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.

AlliColor LEF

Consumo:	Su superfici lisce circa 90 - 125 ml/m ² per mano, corrispondente ad una resa di 8 - 11 m ² /l. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.
Temperatura di applicazione:	Non inferiore a + 5 °C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione.
Supporti idonei:	Tutti i supporti comunemente utilizzati in interno adeguatamente preparati con fondi e/o fissativi.
Preparazione del supporto:	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Per rimuovere le infestazioni di alghe muffe e funghi, procedere con spazzolatura ad umido le placche più consistenti e applicare a pennello Algen und Schimmel EX, senza diluizione, su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica. Applicare una mano di AquaGrund (fondo fissativo trasparente) opportunamente diluito su tutti i supporti minerali sinterizzati, sabbianti o sfarinanti, su rasature a gesso o pareti in cartongesso, su intonaci nuovi a base di calce-cemento e cemento. Applicare una mano di DuoGrund Innen (fondo consolidante pigmentato) per uniformare e consolidare supporti nuovi e spolveranti e per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. In alternativa applicare una mano di Multi-Grund 3 in 1 (fondo ancorante pigmentato) per unificare l'assorbimento, migliorare il tempo aperto e l'adesione delle finiture successive. Lasciare essiccare completamente prima di applicare le mani di finitura. Per maggiori informazione e dettagli operativi consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Sistemi e modalità di applicazione:	Mediante pennello, rullo in microfibra a pelo medio (0,8-1,0 cm) o con sistemi di spruzzatura.
Applicazione a spruzzo:	Pressione: 150-180 bar; ugello: 0,015-0,019"
Pulizia degli attrezzi:	Subito dopo l'uso con acqua.
Composti organici volatili:	Valore limite UE del COV contenuto in questo prodotto (Cat.1/a): 30 g/l. Contenuto di COV max. 1 g/l.
Avvertenze:	Vedere etichetta o relativa Scheda di sicurezza.
Indicazioni per lo smaltimento:	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Aggiornamento:	Ottobre 2020

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR .