

ADLER 2K-Fenstergrund

69510

Vernice incolore di fondo o per rivestimento intermedio al solvente, per uso industriale e professionale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generalità

Vernice incolore bicomponente di fondo o per rivestimento intermedio al solvente, con eccellente bagnabilità del poro e brevi tempi di essiccazione.


Il prodotto è privo di solventi aromatici.

Caratteristiche particolari Norme di verifica



- Elevato isolamento termico dei componenti interni del legno.
- Compatta il fondo in legno, creando una forte idrofobazione (effetto idrorepellente).
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo la marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: **A+**

Campi di utilizzazione



Rivestimento intermedio trasparente per finestre e porte in legno di latifoglie e conifera.

L'unico ciclo garantito per l'iroko.

APPLICAZIONE


Indicazioni di lavorazione



L'applicazione a spruzzo è permessa soltanto in cabine a spruzzo soggette alla Direttiva VOC.

- Mescolare il prodotto prima dell'uso. Mentre si mescola, evitare di incorporare dell'aria.
- Una temperatura di almeno + 15 °C è necessaria per il prodotto, il supporto e il locale.
- I sigillanti devono essere compatibili con le vernici e vanno applicati solo dopo l'essiccazione completa della vernice. I profili di tenuta contenenti plastificanti tendono ad aderire ai rivestimenti. Utilizzare solo modelli omologati.
- Rispettare le nostre **“Direttive per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata”**, nonché le norme e le direttive in materia di costruzione di finestre.

Rapporto di miscelazione



5 parti in peso di ADLER 2K-Fenstergrund 69510
1 parte in peso del catalizzatore ADLER PUR-Härter 82019

11-12 (sostituisce 12-11) ZKL 5712


segue

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it


Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/uttilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/uttilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Durata del prodotto catalizzato

1 giorno lavorativo; il prodotto miscelato il giorno prima deve essere assolutamente mescolato 1:1 con materiale appena catalizzato. Un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato non è possibile.

Tecnica di applicazione

10% Vol. 80019



25% Vol. 80019


Procedura di applicazione	Airless	Airless pressurizzata (Airmix, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza pressurizzata
Ugello (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Pressione (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Aria di nebulizzazione (bar)	1 - 2	1 - 2	
Diluyente	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Aggiunta di diluyente in %	10	10	25
Viscosità coppa da 4 mm	23	23	18 - 20
Resa per applicazione (g/m ²) ¹⁾	Circa 300		
Spessore strato umido (µm)	100 - 200		
Spessore strato asciutto (µm)	30 - 60		
¹⁾ Resa incluse aggiunta di diluyente e perdita dovuta a spruzzo			

Il prodotto è pronto per la spruzzatura.

La forma, la qualità del supporto e l'umidità del legno influenzano il consumo/la resa. I valori esatti del consumo possono essere rilevati solo tramite un rivestimento di prova.

Tempo di essiccazione

(a 23 °C e 50% umid. rel.)



Essiccazione fuori polvere (ISO 1517)	Dopo circa 1 h
Asciutto al tatto	Dopo circa 2 h
Carteggiabile	Dopo circa 4 h
Sovraverniciabile con vernici al solvente	Dopo circa 4 h
Sovraverniciabile con vernici all'acqua	Dopo circa 12 h

I dati riportati sono indicativi. L'essiccazione dipende da tipo di legno, spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Pulizia degli utensili

Pulire con ADLER DD-Verdünnung 80019

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e conifera

Condizioni del supporto

Il fondo deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di grasso, cera e polvere di legno.

Umidità del legno

Componenti a precisione dimensionale: 13% +/- 2%

CICLO DI VERNICIATURA**Mano di fondo****Legni di latifoglie e di conifera:**

1 mano di Aquawood TIG U 57600 sgg. o Aquawood TIG E 57700 sgg., 4 ore di essiccazione

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Rivestimento intermedio**Legni di latifoglie e di conifera:** 1 mano di 2K-Fenstergrund 69510**Iroko e larice siberiano:** 2 mani di 2K-Fenstergrund 69510

Essiccazione intermedia almeno 4 ore, carteggiatura intermedia grana 240 - 280

Carteggiatura intermedia

Grana 280 - 320

Rimuovere la polvere di legno.

**Finitura**

1 mano di Aquawood DSL Q10 SG 59198 sgg.

oppure

1 mano di Aquawood Fensterlasur SG 53810 sgg.

oppure

Aquawood Fensterlasur HF SG 53845 sgg.

Per sovraverniciare senza carteggiatura intermedia osservare necessariamente un tempo di essiccazione compreso tra 12 e 24 ore a temperatura ambiente!

In caso di essiccazione superiore a 24 ore, eseguire una carteggiatura intermedia appena prima di applicare la mano di finitura. In generale evitare però tempi di essiccazione superiori a una settimana prima della mano di finitura.**MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE****Manutenzione**

La durata dipende da molti fattori. tra cui in particolare le condizioni atmosferiche, la protezione strutturale, le sollecitazioni meccaniche e la scelta della tonalità.

Per assicurare una lunga durata è necessario eseguire regolari lavori di manutenzione. A tal fine si consiglia di effettuare una manutenzione annuale.

Finestre: pulizia con ADLER Top-Cleaner 51696 e manutenzione con ADLER Top-Finish 51697 nel pacchetto ADLER Pflegeset-Plus 51695.**Portoncini:** pulizia con ADLER Door-Cleaner 51699 e manutenzione con ADLER Door-Finish 51700 nel pacchetto ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.


Ristrutturazione

Rinnovo con ADLER Acryl-Holzgrund 41001 e ADLER Seidenacryl 40751 sgg. o, in caso di legno ingrigito, con Pullex Renovier-Grund 50236 sgg. e ADLER Samtalkyd 52351 sgg. o Pullex Color 50530 sgg.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Confezioni	4 kg, 20 kg
Tonalità/gradi di brillantezza	Farblos (incolore) 69510
Prodotti aggiuntivi	<p>Aquawood TIG E 57700 sgg. Aquawood TIG U 57600 sgg. Aquawood DSL Q10 SG 59198 sgg. Aquawood Fensterlasur SG 53810 sgg. Aquawood Fensterlasur HF SG 53845 sgg. ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Top-Finish 51697 ADLER Pflegeset-Plus 51695 ADLER Door-Cleaner 51699 ADLER Door-Finish 61700 ADLER Haustürenpflegeset 51709 ADLER Acryl-Holzgrund 41001 ADLER Seidenacryl 40741 sgg. ADLER Samtalkyd 52351 sgg. ADLER PUR-Härter 82019 ADLER DD-Verdünner 80019 Pullex Color 50530 sgg. Pullex Renovier-Grund 50236 sgg.</p>

ALTRE INDICAZIONI**Durata/Magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.

Durante il magazzinaggio proteggere da umidità, raggi solari diretti, gelo e temperature elevate (oltre 30 °C).

Dati tecnici

Viscosità di fornitura	Circa 38 s ai sensi della normativa DIN 53211 (tazza 4 mm, 20 °C).
Contenuto di COV	Valore limite UE per 2K-Fenstergrund (cat. A/h): 750 g/l (2010). 2K-Fenstergrund contiene al massimo 700 g/l di COV.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la relativa scheda di sicurezza! La versione attuale può essere scaricata in Internet dal sito www.adler-lacke.com.

