


ADLER Aqua-Neoantik

14471 in poi



Descrizione

Colorante all'acqua per legni di latifoglie a base di speciali sostanze coloranti resistenti alla luce combinate con pigmenti micronizzati, per realizzare un effetto dai pori marcati e anticato in tonalità del legno.

Tutte le tinte possono essere miscelate fra loro e, all'occorrenza, possono essere diluite tramite la vernice incolore ADLER Aqua-Neoantik Farblos 14471.

Campi di utilizzazione

Per colorare legni di latifoglia a poro grosso, se è richiesto un effetto anticato con pori marcati.

ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi può essere utilizzato anche su legni di latifoglie a pori fini, come ad es. il faggio, quando si voglia realizzare un aspetto dalla struttura accentuata.

Si può utilizzare ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi anche per ottenere un effetto marcato, negativo, su legni di conifera, come ad es. abete rosso.

ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi è sovraverniciabile sia con vernici per mobili all'acqua, che al solvente, preferibilmente resistenti alla luce.

Lavorazione

Carteggiare le superfici accuratamente con grana 150. È consigliabile bagnare i legni carteggiati e, una volta essiccati, carteggiare leggermente con grana 150-180; con rovere massiccio questa operazione è assolutamente necessaria.

Mescolare accuratamente ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi prima e durante la lavorazione. Applicare a spruzzo (aerografo: ugello 1,5 mm, pressione: 1,5 - 2,5 atm) due mani omogenee di colorante, bagnato su bagnato, in direzione delle fibre del legno, in modo tale che rimanga una certa eccedenza (circa 30 - 40 g/m²) e la superficie risulti leggermente bagnata.

È anche possibile l'applicazione con pistole Airmix o Airless a bassa pressione. Per le superfici ridotte, è possibile applicare il colorante a pennello o con spugna.

Per rendere il colorante più omogeneo:

Sui tipi di legni come ad es. frassino, rovere o abete rosso consigliamo di pennellare il colorante appena dopo l'applicazione (circa 45 g/m²) inizialmente in senso trasversale e poi longitudinale, rispetto alle fibre del legno; in questo modo i legni di latifoglie a poro grosso ottengono un aspetto dalla struttura più accentuata. Sui legni di latifoglie a pori fini si applica solo a spruzzo quantitativi inferiori (circa 35 g/m²).

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C): circa 12 ore, preferibilmente una notte. Con vernici per legno diluibili all'acqua si può sovraverniciare già dopo 5 ore.

03-09 ZKL 1310

b.w.

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Sovraverniciatura: ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi è sovraverniciabile sia con vernici per mobili ADLER all'acqua, che al solvente. Se si tratta di tinte vivaci, consigliamo di utilizzare vernici resistenti alla luce, come ad esempio ADLER Aquarapid CFB 30451 in poi o ADLER Legnopur 26211 in poi. In caso di utilizzo di tipi di vernice non resistente alla luce, la tonalità finale può apparire leggermente giallastra; l'invecchiamento del materiale intensifica questo effetto.

Diversi tipi di legno, come **rovere, larice**, ecc contengono sostanze idrosolubili, che vengono attivate tramite verniciatura con vernici per mobili all'acqua. Per evitare scolorimenti o marcature (i quali possono presentare maggiore o minore intensità a seconda della provenienza del legno), si consiglia di applicare una prima mano di fondo di ADLER PUR-Primer 25291 (consultare la scheda tecnica) quando si verniciano **rovere, larice e altri legni ricchi di sostanze interne**.

Prima dell'applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale. Per poter valutare la tonalità finale sovraverniciare inoltre con la vernice prescelta. Per elementi che poi vanno montati insieme, utilizzare sempre lo stesso numero di produzione.

Il contatto con il metallo modifica la tonalità del colore. Non riversare il colorante rimasto nella pistola o il colorante sporco di polvere di legno nel recipiente originale.

Consultare anche le nostre "**Indicazioni generali per l'applicazione dei coloranti sul legno**" nonché la **Scheda di sicurezza**.

Resa

Circa 8 - 10 m²/l, a seconda della forma dell'oggetto da colorare.

Ulteriori indicazioni

Diluyente e Rischiante	ADLER Aqua-Neoantik Farblos 14471
Pulizia degli utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Confezioni

0,9 l, 4 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte

Tonalità

Farblos	Incolore	14471	Holzfarbtöne Tonalità legno		
			Kalzit	Calcite	14480
			Sandstein	Arenaria	14481
			Hämatit	Ematite	14482
			Bronzit	Bronzite	14483
			Onyx	Onice	14484
Colortöne	Tinte vivaci				
Gelb	Giallo	14472			
Rot	Rosso	14473			
Blau	Blu	14474			
Kreide	Gesso	14475			
Granit	Granito	14476			
Magnetit	Magnetite	14477			
Schiefer	Ardesia	14478			
Lava	Lava	14479			