


ADLER Aqua-Style

13831 in poi



Descrizione

Colorante all'acqua per legni di latifoglie, a base di sostanze coloranti speciali, resistenti alla luce, combinati con pigmenti micronizzati per ottenere un effetto molto omogeneo.

ADLER Aqua-Style può essere sovraverniciato con vernici per mobili all'acqua e al solvente.

ADLER Aqua-Style è a disposizione nelle tonalità più attuali. Tutte le tonalità sono intermescolabili e, se necessario, rischiarabili con ADLER Aqua-Style incolore 13831. Se viene diluito molto è possibile che la tonalità propria del legno e il suo ingiallimento naturale facciano cambiare sensibilmente la tinta finale.

Campi di utilizzazione

Per tingere legni di latifoglie a poro fine, come p.e. acero, faggio, betulla, ontano ecc. quando viene richiesto un effetto tranquillo e particolarmente omogeneo e quando viene sovraverniciato con vernici all'acqua. oppure al solvente.

Lavorazione

Carteggiare accuratamente le superfici con grana 150. E' consigliabile bagnare il legno ed effettuare, dopo l'essiccazione, una leggera carteggiatura con grana 150-180.

Mescolare bene ADLER Aqua-Style prima e durante la lavorazione. Applicare a spruzzo (**aerografo: ugello 1,5 mm, pressione 2,0 - 2,5 atm**) due passate omogenee, nella direzione delle fibre, con una leggera eccedenza, in modo tale che la superficie risulti leggermente bagnata.

Legni con un leggero potere di assorbimento richiedono meno materiale che legni che assorbono di più.

E' anche possibile l'applicazione con apparecchi airmix o airless a bassa pressione. Non consigliamo l'applicazione a pennello o a spugna.

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente): ca. 12 ore, meglio durante la notte. E' possibile sovraverniciare con vernici all'acqua già dopo 5 ore.

I legni come **rovere, larice** etc. contengono delle sostanze interne idrosolubili che vengono attivate con la sovraverniciatura con le vernici all'acqua. A secondo della provenienza del legno si possono manifestare scolorazioni diverse. Se si tratta di legni come **rovere, larice** oppure di altri legni **ricchi di sostanze interne**, consigliamo perciò dopo l'applicazione del colorante ADLER Aqua-Style di pretrattare le superfici con ADLER PUR-Primer 25291 (consultare la scheda tecnica di ADLER PUR-Primer!).

Dopo essiccazione e carteggiatura intermedia sovraverniciabile con vernici per legno all'acqua.

11-09 (sostituisce 05-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Prima della lavorazione effettuare sempre una prova sul legno originale e sovraverniciare con la vernice prescelta per poter valutare la tinta finale. Per elementi che poi vanno montati insieme utilizzare del colorante con lo stesso numero di produzione.

La tonalità cambia se il colorante viene a contatto con metallo. Non rimettere nella confezione originale il colorante contenuto nella pistola o sporco di polvere di carteggiatura.

Consultare le nostre „**Indicazioni per l'applicazione dei coloranti sul legno**“ nonché la **Scheda di sicurezza**.

Resa

ca. 8 – 10 m²/l per mano, a secondo della forma del pezzo da trattare

Confezioni

0,9 l, 4 l

Magazzinaggio

Fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali, non aperte

Tonalità

Farblos	Incolore	13831
London	Londra	13832
Paris	Parigi	13833
Mailand	Milano	13834
Hamburg	Amburgo	13835
Wien	Vienna	13836
Berlin	Berlino	13837
Tokio	Tokio	13838
Rom	Roma	13839
Barcelona	Barcellona	13840
Madrid	Madrid	13841