

Aquawood DSL Farblos Holz/Alu (Finitura tissotropica incolore per legno/alluminio)

51985



Descrizione del prodotto

Finitura per legno diluibile all'acqua, a base di una dispersione acrilica, di elevata trasparenza, elevata resistenza al blocking, velocemente resistente all'acqua. Non ingiallisce, privo di biocidi.

Campi di utilizzazione

Finestre in legni, particolarmente per le costruzioni in legno-alluminio, non adatto per l'esposizione diretta alle intemperie all'esterno.

Applicazione

A spruzzo (Airless, Airmix) nella qualità fornita, 80 – 100 atm, Aria di polverizzazione: circa 1,5 atm
Con aerografo, diluito con circa 10 % di acqua (ugello: 1,8 mm). Agitando il materiale, evitare l'inglobamento d'aria.

Ciclo di applicazione

Legno di conifera e di latifolia:

1x Aquawood TIG E 57700 ff o Aquawood TIG U 57600 in poi (impregnante ad immersione) – consultare le Schede tecniche
Essiccazione 4 ore
Carteggiatura intermedia grana 280
1x Aquawood DSL Farblos Holz/Alu 51985,
spessore del film bagnato: 250 – 300 µm

Spessore complessivo del film asciutto

Minimo 80 µm, raggiungibile con il ciclo di applicazione sopra-descritto.

Elevati spessori del film asciutto a partire da circa 120 µm riducono la capacità di diffusione e sono pertanto da evitare.

Compatibilità con sigillanti

Utilizzare soltanto sigillanti controllati ! Lista dei siliconi disponibile su richiesta.

Diluyente

Acqua, se necessario

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Fuori polvere	dopo circa 30 minuti
Fuori tatto	dopo circa 3 ore
Completamente asciutto	dopo circa 12 ore

Temperatura minima per la lavorazione e il supporto

+ 10 °C
L'elevata umidità nell'aria e/o le basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare resti di vernici induriti con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer (Sverniciatore) 95125.

11-09 (sostituisce 08-06) ZKL 5104

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Resa (per mano)

Consumo con l'applicazione a spruzzo Airless:
Circa 500 g/m² oppure 159 – 200 g/metro lineare profilo di finestra

Confezioni

25 kg, 120 kg (fusto di plastica)

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

Minimo 1 anno in confezioni originali non aperte

Indicazioni particolari

Consultare le "Direttive per l'applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti per finestre in legno" nonché le "Norme e Direttive per la costruzione della finestra"!

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!