



FINISCOL Srl

Via Monte Ferrante, 17 24020 COLERE (Bg) Italy Tel: 0346/54079 (Linee ric. Autom.) Fax 0346/53134Cod. Fisc. e P. Iva 01832440166 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. Reg. Imp. Bg n. 33236 R.E.A. BG N 240433

SCHEDA TECNICA

COLLAEMUL

Copolimero acetovinilico in emulsione.

COLLAEMUL è un collante vinilico indicato per l'incollaggio di legno, faesite, masonite, sughero, linoleum, mouquettes, carta, cartone, stoffe, feltroformica, cuoio, pelletterie, polistirolo, ecc., ottima anche per isolante di muri.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima base	ACETATO DI POLIVINILE E PLASTIFICANTE
Stato del prodotto	adesivo denso
Colore	BIANCASTRO
Peso specifico	1,2 g/cm ³ (+/-5%)
Viscosità Brookfield	6000/16000 mPas.s
Residuo secco	51 (+/- 1%)
PH	4
Tempo aperto	6 min.
Tempo di presa	iniziale 15/30 min. finale 24 ore
Resa	100/150 g/m ²
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto.
Resistenza alla Temperatura	fino 100° C \ 0° C

TEME IL GELO

MODO D'IMPIEGO

Pulire e sgrassare le parti de incollare, spalmare un leggero strato di COLLAEMUL sulle parti de unire, dopo 8/10 minuti unire i due pezzi e pressare col pesi per 3/8 ore. Incollaggio definitivo dopo 24 ore.

OSSERVAZIONI

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati.