


ADLER Floor-Fill

42109



Descrizione del prodotto

Gel di stucco diluibile all'acqua, da miscelare con polvere di carteggiatura, per la produzione di stucco. Facile da applicare, di rapida essiccazione e buona carteggiabilità. Si adatta molto bene al colore del legno.

Campi di utilizzazione

Per stuccare piccole fessure o fughe di parquet carteggiati.

Applicazione

A spatola (con spatola di plastica o di metallo inossidabile)

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto e privo di impurità (p.e. olio, grasso, cera).

Lavorazione

Miscelare polvere di carteggiatura grana 120 e ADLER Floor-Fill 42109 fino a raggiungere una pasta applicabile a spatola. Stuccare abbondantemente le fessure e le fughe del pavimento. Per una carteggiatura razionale lasciare solo poca eccedenza sulla superficie.

Il tempo di essiccazione dipende della larghezza delle fughe e dalle condizioni di essiccazione.

Se necessario applicare nuovamente lo stucco sulle parti profonde. Carteggiatura con grana 120.

Fondo

1 x ADLER Floor-Start 42110 (consultare la Scheda tecnica)

Finitura

2 x ADLER Floor-Classic 42120 (consultare la Scheda tecnica) o
2 x ADLER Floor-Finish 42140 (consultare la Scheda tecnica)

Diluyente

Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

+ 10° C

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20° C)

Da 30 a 90 minuti a secondo della quantità applicata.

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Resa (per mano)

Circa 25 m²/l a secondo dello stato del supporto

Confezioni

1 l

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

01-10 (sostituisce 07-09)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.