

#### GENERALITA'

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme EN 204/205-D3 (ex DIN 68602 B3) e test WATT 91. La sua particolare formulazione permette di ottenere una linea collante con buona resistenza all'acqua, solventi e temperatura.

#### CAMPO DI IMPIEGO

Nella nobilitazione di pannelli di legno o derivati (listellari, truciolari e simili) con laminati plastici, impiallaccature o carte ureiche, fenoliche e melaminiche a freddo e a caldo idoneo per la produzione di pannelli listellari massicci.

Si consiglia su laminato di non superare i 60°C, su massiccio e impiallacciatura gli 70°C.

Il prodotto è indicato per essere addizionato alle colle ureiche dal 10% al 30%. L'aggiunta del 20% in una colla ureica in soluzione permette la riduzione dei tempi di presa del 50%.

#### CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	8000 - 14000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 4	°C
pH 23°C	2,5 - 3,5	
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	15 - 20	min.

#### CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	100 - 200	g/m <sup>2</sup>

#### TEMPO DI PRESA A:

Impiallacciatura su truciolare	20 °C	30 - 40	min.
	40 °C	10 - 15	min.
	60 °C	3 - 4	min.
	70 °C	2 - 3	min.

#### APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione. non impiegare materiali in ferro. Periodi lunghi tra spalmatura e pressaggio (tempo aperto) possono comportare problemi d'incollaggio, quindi cercare di rispettare i tempi aperti indicati. ATTENZIONE: temperature superiori ai 20°C riducono il tempo aperto, identico effetto si verifica con tassi di umidità inferiori a quelli indicati.

Temperature basse o umidità elevata allungano in modo rilevante i tempi di presa.

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

#### CONFEZIONI

Secchi da 25 kg, 10 kg.

#### STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 9 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

Data: Luglio '10; revisione n° 00.

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -



Nelle nostre vene scorre colore.

**ADLER ITALIA SRL**  
Via Museo,1 39100 Bolzano (BZ)  
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957