

### GENERALITA'

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme EN 204/205-D3 (ex DIN 68602 B3) e test WATT 91. In combinazione con il 5% di Glomvil D3 hardener , soddisfa, dopo 7 giorni dall'incollaggio, le norme EN 204/205-D4.

### CAMPO DI IMPIEGO

Viene impiegato dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce ,nella nobilitazione di derivati del legno con laminati , carte a caldo e a freddo.

### CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm	10000 - 18000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C
pH a 23°C	2,5 - 3,5	
TEMPO APERTO A 20°C a condizioni normali	7 - 9	min.

### CON GLOMVIL D3 HARDENER

TEMPO DI VITA A 20°C	+6	ore
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C

### CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	150 - 300	g/m <sup>2</sup>
TEMPO DI PRESA A 20°C	20 - 30	min.

### APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.  
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

### ATTENZIONE

Per soddisfare le EN 204/205-D4 bisogna spalmare la colla su ambedue le facce da incollare con una spalmatura non inferiore ai 80 - 100 g/m<sup>2</sup> per ognuna.

Non impiegare il prodotto su manufatti dove la linea collante è direttamente esposta al sole.

Non impiegare materiali in ferro. Per le sue caratteristiche, su legni con contenuti elevati di tannino la linea collante può diventare scura.

### CONFEZIONI

Glomvil D3: Secchi da 25kg, 10kg, 5kg.  
Glomvil D3 hardener: barattoli da kg 0,5;

### STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie; data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

**Data: Maggio '14 ; revisione n°01.**

LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -



Nelle nostre vene scorre colore.

**ADLER ITALIA SRL**  
Via Museo,1 39100 Bolzano (BZ)  
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957