

ADLER Goldlack Smalto d'oro

54810

Descrizione	Smalto decorativo a base di resina alchidica, resistente alle intemperie, tissotropico, con effetto satinato metallizzato, con antiruggine, resistente al calore fino a 150 °C.
Campi di utilizzazione	Per metallo e legno per l'esterno e l'interno.
Applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo. A spruzzo solo in cabine che soddisfano la direttiva VOC.
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere stabile, pulito e privo di grassi.
Fondo vecchio	Eliminare i vecchi strati di vernice. Carteggiare i strati di vernice ben aderenti e controllare la compatibilità con ADLER Goldlack. Se necessario sverniciare lo strato di vernice vecchio.
Metallo	Ferro: le parti di metallo devono essere pulite, prive di grassi e asciutte. Zinco, alluminio: applicare una mano di fondo ADLER Unigrund o ADLER 2K-Epoxi-Grund.
Legno	Per l'esterno applicare prima una mano d'impregnante ADLER Pullex Impregniergrund
Finitura Diluente	2 x ADLER Goldlack Per l'applicazione a rullo o a pennello senza diluire. Per l'applicazione a spruzzo aggiungere ca. 10 % di ADLER KH-Spritzverdünnung.
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+ 5° C
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C) (100 µm strato umido)	Fuori polvere: dopo ca. 2 ore Sovraverniciabile: dopo ca. 8 - 10 ore Spessori elevati, elevata umidità nell'aria e/o basse temperature possono rallentare notevolmente l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con ADLER KH-Spritzverdünnung.
Resa	Ca. 10 m ² /l
Confezioni	125 ml, 375 ml

03-07 (sostituisce 02-07)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tonalità

Oro 54810

MagazzinaggioAsciutto e protetto dal gelo.
Chiudere bene e capovolgere le confezioni aperte.**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Consultare la Scheda di sicurezza!