

# Zeus

## Rivestimento decorativo ad effetto "lamina di metallo" per interni.

### DESCRIZIONE

**Zeus** è un rivestimento decorativo per interni, ad effetto lamina di metallo. E' composto da uno speciale copolimero, selezionati pigmenti metallici e modificanti reologici che garantiscono un'ottima lavorabilità al prodotto.

### IMPIEGHI

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Intonaci nuovi premiscelati finiti a civile
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Superfici in gesso e cartongesso
- Conglomerati di varia natura minerale, purché assorbenti.

### CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: copolimero in emulsione acquosa.

Massa volumica

**Zeus Oro:** 1,23 +/- 0,05 g/ml

**Zeus Argento:** 1,18 +/- 0,05 g/ml

Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in un'ora; sovraverniciabile dopo 6 ore.

### DILUIZIONE

**Zeus:** pronto all'uso.

### AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

Non applicare su supporti umidi o in presenza di umidità di risalita.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento del supporto con prodotti specifici.

In presenza di muffe trattare la superficie con appositi prodotti. Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di supporti non coesi e sfinanti applicare uno strato di **Decofix** (fissativo murale micronizzato) diluito, con pennello.

Su supporto asciutto e compatto applicare uno strato di **Novaprimer** (fissativo acrilico pigmentato all'acqua) diluito, con pennello o con rullo.

### Effetto Lamina metallica:

Rimuovere dalla superficie eventuali irregolarità, pulire ed applicare, con spatola inox, un primo strato di **Zeus** a riempire, facendo attenzione a non creare accumuli di materiale.

Ripassare la superficie ancora umida con spatola inox per eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Attendere la completa essiccazione della superficie, normalmente 6 ore ed applicare, con spatola inox, un secondo strato di **Zeus**.

Per esigenze estetiche o di cantiere è possibile applicare, nelle stesse modalità precedentemente descritte, un ulteriore strato di **Zeus**.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed alle condizioni ambientali.

### Effetto Lamina ossidata:

Su superficie completamente asciutta applicare, con rullo o con pennello, due strati di **IRONic Fondo**, diluito.

Ad avvenuta essiccazione del fondo, circa 8 ore, applicare, con spatola inox, uno strato di **Zeus** senza ricoprire integralmente il fondo.

Attendere l'essiccazione del primo strato ed applicare, nelle stesse modalità precedentemente descritte, un secondo strato di **Zeus**.

Attendere la completa essiccazione del fondo, circa 12 ore e procedere alla fase ossidativa applicando, sulle porzioni di fondo non ricoperte da **Zeus**, **IRONic Liquido Antichizzante**.

E' possibile ripetere la fase di ossidazione, con un intervallo di almeno 2 ore, modulando tempi e quantità di **IRONic Liquido Antichizzante**, in funzione del risultato estetico ricercato.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed alle condizioni ambientali.

### Il contatto di **IRONic Liquido Antichizzante** con la superficie di **Zeus Oro** può dare origine alla sua ossidazione.

### PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

Prima di procedere all'applicazione del protettivo è necessario rimuovere, dalla superficie, il tipico e naturale sfarinamento prodotto dall'ossidazione.

Spazzolare delicatamente la superficie con pennello pulito ed asciutto.

Per conferire alle superfici trattate una protezione superficiale o per aumentare il grado di lucido è possibile applicare, con rullo per parquet in mohair o rullo per smalti, uno strato di **Wall2Floor Clear Finish Bi-Component Glossy A**.

### RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra). L'umidità dell'ambiente deve essere < 75%; l'umidità del supporto deve essere < 10%.

Scheda tecnica: Zeus

Revisione n: 02

Data compilazione: 22-04-2016

Pag. 1 a 2

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile miscelare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

Per il corretto utilizzo dei materiali citati, della diluizione e della posa in opera, si rimanda ad una attenta lettura della relativa scheda tecnica.

Durante tutte le fasi di preparazione del supporto, dei prodotti e di applicazione, si raccomanda il corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

#### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

#### **RESA**

**Zeus:** 6-9 m<sup>2</sup>/l nei due strati, in base alla tipologia di supporto, al suo assorbimento ed alla tecnica applicativa utilizzata. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

#### **COLORI**

**Zeus Oro e Argento** e cartella colori Zeus.

#### **IMBALLI**

Confezioni da 1 l.

#### **CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO**

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

#### **INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Direttiva 2004/42/CE:

Zeus (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Zeus (cat A/I):200 g/l (2010)

Zeus contiene al massimo 200 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B. - Il COLORIFICIO NOVACOLOR garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.