

## ADLER Innenlasur (Finitura per l'interno)

## 30801 in poi



### Descrizione del prodotto

Finitura pigmentata per legno all'interno, diluibile all'acqua, a base di una idropittura acrilica, disponibile in vari colori naturali del legno ed altre tonalità; odore gradevole, facile da applicare. Le tonalità trasparenti e semilucidi sottolineano l'aspetto naturale del legno.

### Caratteristiche particolari

Difficilmente infiammabile secondo la normativa austriaca ÖNORM A 1605, parte 12.5 (gruppo di classificazione 5-B).

### Campi di utilizzazione

Rivestimenti in legno per soffitti e pareti, porte (utilizzare solamente guarnizioni adatte per vernici all'acqua!), mobili pannelli, stanze dei bambini ecc.

Adatto anche per l'applicazione su vernici tradizionali per mobili in caso di rinnovo.

Consigliamo di utilizzare i colori pastelli soltanto su legno di abete rosso di prima qualità, perché altrimenti buchi e fessure rimangono ben visibili. In caso di legni molto resinosi c'è il pericolo che dopo un po' di tempo si manifestino cambiamenti nelle tonalità a secondo del tipo di legno usato oppure che si formino macchie gialle attorno ai nodi.

### Applicazione

a pennello (pennello acrilico)  
a pistola (pistola che nebulizza poco)

### Preparazione del fondo

Applicazione su legno grezzo:  
carteggiatura del legno con grana 180  
Applicazione per il rinnovo:  
Carteggiatura del legno con grana 280

### Applicazione su legno grezzo

2x Finitura per l'interno ADLER (Innenlasur) 30801 in poi non diluita (carteggiatura intermedia con grana 280)

**In caso che si tratta di perline, consigliamo di applicare il prodotto a pennello prima del montaggio. Se questo non è possibile, applicare sui maschi e sulle femmine solo poca vernice per evitare l'incollaggio.**

12-10 (sostituisce 04-10) ZKL 5309

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)  
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: [info@adler-italia.it](mailto:info@adler-italia.it)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

<b>Applicazione per il rinnovo</b>	1x Finitura per l'interno ADLER 30801 in poi (Innenlasur) non diluita (carteggiare prima con grana 280)		
<b>Diluente</b>	Acqua. Il prodotto viene fornito pronto all'applicazione.		
<b>Temperatura minima per la lavorazione e del fondo</b>	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.		
<b>Tempo di essiccazione</b> (Temperatura ambiente 20° C)	Carteggiabile e sovraverniciabile dopo ca. 30 minuti		
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Eliminare i resti di vernice induriti con lo Sverniciatore ADLER 95125 (Abbeizer Rote Krähe).		
<b>Resa</b> (per mano)	10 -12 m <sup>2</sup> /l		
<b>Confezioni</b>	375 ml; 750 ml; 2,5 l; 9 l		
<b>Magazzinaggio</b>	Al fresco, ma protetto dal gelo		
<b>Durata del prodotto</b>	3 anni in confezioni originali non aperte		
	Incolore, miscibile rovere velluto noce W10 W20	Farblos, tönbar Eiche Samt Nuss	30801 30802 30803 30807 30810 30816
	<b>Tutte le tonalità sono mescolabili fra di loro. Per rischiarare una delle tonalità standard, utilizzare ADLER Innenlasur incolore 30801. Tonalità speciali sono raggiungibili con il Sistema tintometrico ADLER Color o Color4You.</b>		
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la Scheda di sicurezza!  Anche durante la lavorazione con vernici all'acqua, osservare le solite misure di protezione.		