

Cera - Wax

Cera polietilenica a freddo per finiture minerali.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera-Wax è un protettivo sintetico, a base di cere polietileniche, speciali pigmenti metallizzati e modificanti reologici per garantire un'ottima lavorabilità.

La sua particolare formulazione permette, inoltre, di ottenere un alto grado di lucentezza, differenti tonalità tenuemente perlescenti, blanda protezione all'acqua.

Cera-Wax è la finitura ideale per modificare l'idrorepellenza dei supporti minerali come Era Veneziana, Mirror, Marblestone, Marmur, Marmorino KS ecc.

Cera Gold, Silver, Bronze oltre alle caratteristiche precedentemente elencate, donano alla parete un'ulteriore elemento decorativo.

IMPIEGHI

Cera-Wax trova impiego nella finitura protettiva di decorazioni a stucco in interni.

Applicata sugli stucchi della linea Era Veneziana e sugli intonaci della linea Mineral Finishes, Marblestone e Marmorino KS ne aumenta la brillantezza e la resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: compound di cere polietileniche e paraffiniche in emulsione.

Massa volumica:

Cera-Wax: 1,01 +/- 0,05 g/ml

Cera Gold, Silver, Bronze: 1,02 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Cera-Wax è un ottimo protettivo che dona alla superficie decorata un maggior grado di idrorepellenza, aumentandone la resistenza allo sporco e offrendo in aumento del grado di lucido.

La versione neutra permette di poter apprezzare la decorazione applicata senza aver modificato profondamente l'aspetto della superficie.

DILUIZIONE

Cera Wax: pronto all'uso. Diluibile con massimo 100% di acqua in funzione del grado di finitura desiderato.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della posa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Dopo almeno 48 ore dall'applicazione dell'ultimo strato di finitura minerale, applicare uno strato di **Cera-Wax**, variando la tecnica applicativa in base al tipo di supporto da trattare.

Su superfici trattate con **Era Veneziana, Mirror, Marblestone**, applicare uno strato di Cera-Wax, con spatola inox, lavorando la superficie con spatolate regolari.

Attendere qualche minuto e ripassare la superficie con guanto pulito o con panno pulito, eliminando eventuali accumuli di materiale.

Per ottenere un grado di protezione superiore o un grado di lucido superiore, è possibile applicare, dopo almeno 4 ore un secondo strato di Cera-Wax, seguendo le modalità precedentemente descritte.

Su superfici trattate con **Marmorino KS, Marmur Fine e Medio, Teodorico**, le modalità di applicazione di **Cera-Wax** possono essere differenti in funzione del grado di finitura realizzato nel supporto.

Se il supporto presenta una superficie compatta, applicare uno strato di Cera-Wax, con guanto per tutta la superficie.

Attendere qualche minuto e ripassare la superficie con guanto pulito o con panno pulito, eliminando eventuali accumuli di materiale.

Per ottenere un grado di protezione superiore o un grado di lucido superiore, è possibile applicare, dopo almeno dopo almeno 4 ore un secondo strato di Cera-Wax, seguendo le modalità precedentemente descritte.

Se il supporto presenta una superficie rustica tipo "a civile", applicare uno strato di Cera-Wax, con frattazzo in spugna per tutta la superficie.

Attendere qualche minuto e ripassare la superficie con frattazzo in spugna pulito eliminando eventuali accumuli di materiale.

Per ottenere un grado di protezione superiore o un grado di lucido superiore, è possibile applicare, dopo almeno dopo almeno 4 ore un secondo strato di Cera-Wax, seguendo le modalità precedentemente descritte.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

RESA

Cera-Wax: 15-20 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

COLORI

Neutro, Gold, Silver, Bronze.

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 2,5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

Trattandosi di prodotti a base calce è possibile che si verifichi un aumento di viscosità durante lo stoccaggio.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Cera (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Cera (cat A/l): 200 g/l (2010)

Cera contiene al massimo 15 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.