

Animamundi

Rivestimento decorativo per interni ad effetto "dilavato", tenuemente metallizzato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Animamundi interpreta in maniera innovativa il concetto del "cemento dilavato", proponendo da un lato un prodotto con effetto moderatamente perlato ed opaco, e dall'altro lato una forte **connotazione materica**.

IMPIEGHI

Decorazione di interni di alto pregio, in linea con le più moderne ed attuali tendenze al "concreto" nel campo dell'architettura. Animamundi può soddisfare le più ampie richieste nel campo delle finiture per interni, garantendo effetti prettamente materici ma allo stesso tempo prestigiosi come le finiture metallizzate.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: copolimero acrilico e stirenico in dispersione.

Massa volumica:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Animamundi permette di creare superfici visive "concrete", con un accento materico ed una pregevole perlescenza satinata.

DILUIZIONE

Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.

Animamundi: pronto all'uso.

Clear Coat (protettivo incolore per interni): Se applicato in due strati diluire, il primo strato, con massimo 20% di acqua ed il secondo strato, con massimo 5% di acqua.

Se applicato in un singolo strato, pronto all'uso o diluizione massima 5% con acqua.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane. Su superfici soggette a forte stress è consigliabile l'applicazione, di uno o più strati, di Clear Coat (protettivo incolore per interni), diluito con 20% il primo strato e con 5% il secondo strato, con rullo a struttura fine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Nel caso di superfici non omogenee e a diverso assorbimento, applicare, con rullo o con pennello, uno strato di **Novaprimer Bianco**, diluito.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **Animamundi** con spatola inox.

Ripassare la superficie con spatola inox eliminando eventuali rilievi.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di Animamundi con spatola inox a riempire la superficie.

Ripassare la superficie ancora umida, con spatola inox pulita, procedendo dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra.

Attendere qualche minuto e ripetere la lavorazione precedente appiattendolo le eventuali creste formatesi.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Novaprimer: 8-10 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Animamundi: 5-8 m²/l, nei due strati, secondo il grado di finitura del supporto ed al suo assorbimento.

Clear Coat: 5-10 m²/l, ogni singolo strato, in base al grado di finitura realizzato.

COLORI

Base Silver, Base Gold e colori cartella Animamundi.

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 2,5 l; 5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Animamundi (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Animamundi (cat A/l): 200 g/l (2010)

Animamundi contiene al massimo 190 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.