

Visionnaire

Rivestimento decorativo minerale per interni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Visionnaire è un rivestimento decorativo minerale per interni, per effetti marmorizzati o tenuemente strutturati. È composto da calce aerea, inerti selezionati, idonei leganti sintetici, e modificanti reologici per garantire un'ottima lavorabilità. **Visionnaire** è disponibile in quattro finiture:

Base Gold, Silver, Matt, Blade.

IMPIEGHI

Il concetto "TheCityVision" trova in **Visionnaire** l'espressione ideale per la decorazione di superfici interne sia moderne sia di grande pregio.

Con opportuni accorgimenti nel ciclo applicativo, è possibile applicare **Visionnaire** anche su:

- Intonaci civili in malta bastarda
- Intonaci nuovi premiscelati finiti a civile
- Vecchi intonaci in calce e gesso
- Intonaci deumidificanti ed aeranti
- Superfici in cartongesso
- Vecchie pitture sintetiche o minerali
- Conglomerati di varia natura minerale, purchè assorbenti.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: idrato di calce, dispersione acquosa di un copolimero vinil-versatico.

Massa volumica:

Visionnaire Base Gold: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Silver: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Matt: 1,56 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Blade: 1,53 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Grazie all'elevata permeabilità al vapore, **Visionnaire** è da ritenersi la finitura ideale per tutti i supporti dove sia necessario preservare le caratteristiche di permeabilità del manufatto da trattare.

DILUIZIONE

Acrilak (fissativo acrilico all'acqua incolore): diluire 1:4-1:5 con acqua.

Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.

Visionnaire: pronto all'uso.

Cera Wax (Cera polietilenica): pronto all'uso. Diluibile con massimo 100% di acqua in funzione del grado di finitura desiderato.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Su superfici lisce si consiglia l'applicazione di uno strato di **Novaprimer Bianco** diluito con pennello o con rullo a struttura fine

Su superfici rustiche si consiglia l'applicazione di uno strato di **Acrilak** diluito con pennello o con rullo a struttura fine.

Per donare alla superficie un'ulteriore valenza decorativa è possibile applicare, dopo almeno 24 ore dall'applicazione dell'ultimo strato di **Visionnaire**, uno o più strati di **Cera** (tal quale o diluita), disponibile nella versione **Neutra, Silver, Gold o Bronze**, in funzione

dell'effetto desiderato. Si consiglia di eseguire l'applicazione di Cera con frattazzo in spugna o con spatola inox, in funzione del grado di finitura del supporto. L'applicazione di Cera modifica il tono di brillantezza della superficie.

Effetto Saturn:

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fissativo applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a rasare. Prima che essicchi completamente rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, o con spatola inox. Su superficie essiccata eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox, in piccole porzioni fino al completo riempimento della superficie.

Prima che essicchi completamente, ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato e compatto.

Effetto Mercury:

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fissativo applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, in leggero eccesso.

Lavorare immediatamente la superficie con spatola inox, creando arricciamenti e creste di materiale in modo casuale.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a riempire. Prima che essicchi completamente, ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato.

Effetto Venus:

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fissativo applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, in leggero eccesso.

Lavorare immediatamente la superficie con pennello "TheCityVision", creando delle leggere incisioni.

Su superficie essiccata eliminare eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a riempire. Prima che essicchi completamente, ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato.

Effetto Mars:

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fissativo, applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a rasare.

Prima che essicchi completamente rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, o con spatola inox.

Dopo almeno 8 ore applicare, in piccole porzioni di parete, un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox.

Lavorare immediatamente la superficie con "Frattone effetto Shantung", creando delle incisioni. Procedere incrociando il senso delle incisioni. Scaricare periodicamente l'attrezzo dall'accumulo di materiale.

Attendere il tempo necessario per raggiungere la parziale essiccazione superficiale e ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato e compatto che metta in risalto la componente metallizzata presente nel prodotto.

Su superficie completamente asciutta è possibile eliminare eventuali accumuli di materiale non coeso, procedendo ad una leggera spazzolatura con pennello asciutto e pulito.

Effetto Jupiter:

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fissativo applicare uno strato di **Visionnaire**, con spatola inox, a rasare.

Prima che essicchi completamente rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, o con spatola inox.

Dopo almeno 8 ore applicare, in piccole porzioni di parete, un secondo strato di **Visionnaire**, con spatola inox.

Lavorare immediatamente la superficie con **rullo in spugna**, creando delle creste. Procedere in senso casuale sulla

superficie. Scaricare periodicamente l'attrezzo dall'accumulo di materiale.

Attendere il tempo necessario per raggiungere la parziale essiccazione superficiale e ripassare la superficie con spatola inox per stucchi fino ad ottenere un effetto levigato e compatto che metta in risalto la componente metallizzata presente nel prodotto.

Su superficie completamente asciutta è possibile eliminare eventuali accumuli di materiale non coeso, procedendo ad una leggera spazzolatura con pennello asciutto e pulito.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Acrilak: 20-30 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Novaprimer: 8-10 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Visionnaire:

Effetto Saturn: 0,3-0,7 Kg/m² nei due strati, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

Effetto Mercury: 0,60-1 Kg/m² nei due strati, in base alla tipologia di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

Effetto Nebula: 0,60-1 Kg/m² nei due strati, in base alla tipologia di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

Effetto Mars: 0,60-1 Kg/m² nei due strati, in base alla tipologia di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

Effetto Jupiter: : 0,60-1 Kg/m² nei due strati, in base alla tipologia di supporto, al suo assorbimento ed al grado di finitura realizzato.

Cera Wax: 15-20 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

COLORI

Basi e **colori cartella Visionnaire.**

IMBALLI

Confezioni da 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

Trattandosi di prodotti a base calce è possibile che si verifichi un aumento di viscosità durante lo stoccaggio.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Visionnaire (pittura per effetti decorativi)
Valore limite UE per Visionnaire (cat A/I):200 g/l (2010).

Visionnaire contiene al massimo 190 g/l di COV.

Irritante. / rischio di gravi lesioni oculari. / irritante per la pelle. / conservare fuori della portata dei bambini. / evitare il contatto con gli occhi. / in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli con rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.

Scheda tecnica: Visionnaire

Revisione n: 04

Data compilazione: 01-03-2012

Pag. 2 a 3

novacolor™

I colori dell'Architettura

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.

Scheda tecnica: Visionnaire
Revisione n: 04
Data compilazione: 01-03-2012
Pag. **3** a **3**