



FINISCOL Srl

Via Monte Ferrante, 17 24020 COLERE (Bg) Italy Tel: 0346/54079 (Linee ric. Autom.) Fax 0346/53134Cod. Fisc. e P. Iva 01832440166 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. Reg. Imp. Bg n. 33236 R.E.A. BG N 240433

SCHEDA TECNICA

PANTACK LP

Collante a contatto a base di cloroprene e resine sintetiche ad alta viscosità.

Pantack LP è un collante di contatto denso a base di neoprene , di resine sintetiche e di solvente specifico per l'incollaggio di laminati plastici, pannelli in fibra, lastre di sughero, linoleum, feltro, legno, metallo, pietra, ecc.

MODO D'USO

Adesivo ad alta viscosità applicabile a spatola. Il materiale da incollare deve essere perfettamente asciutto, sgrassato ed esente da polveri.

Applicare il collante su entrambe le superfici da incollare. Attendere dai 10 ai 15 minuti prima di unire le parti e pressare brevemente ma forte.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima di base	POLICLOROPERENE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTE
Stato del prodotto	GELATINOSO DENSO
Colore	PAGLIERINO
Peso specifico	0,89 g/cm ³
Viscosità Brookfield	6000 - 12000 mPa.s
Contenuto in solidi	25 %
Tempo aperto	15 minuti
Tempo di presa	ISTANTANEO
Incollaggio definitivo	24 ORE
Resa	200 – 400 gr/m ²
Temperatura di lavorazione	18 – 25 °C
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	100 °C

OSSERVAZIONI

Conservare l'adesivo in luogo fresco e asciutto in recipienti a chiusura ermetica. Tenere lontano da fuoco e scintille.