


## ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 in poi



### Descrizione

Colorante con cere per legni di conifera, diluibili all'acqua, a base di speciali sostanze coloranti sintetiche e cera d'api per realizzare superfici idrofughe, al tatto vellutato ed effetto positivo e marcato.

Tutte le tinte sono intermescolabili e, se necessario, rischiarabili con **ADLER Positiv Plus Wachsbeize incolore 11770**.

### Campi di utilizzazione

Prodotto speciale per legni di conifera, come ad esempio abete rosso o bianco, carteggiati, spazzolati, sgrossati, intarsiati ed impiallati, quando è necessario raggiungere con una sola mano un marcato effetto positivo e non deve essere sovra-verniciato con vernici trasparenti. Ideale per pannellature da parete o da soffitto nonché per mobili poco sollecitati. Non utilizzare per superfici di sedili o tavoli.

### Lavorazione

Applicare il prodotto senza pre-trattamento sulle superfici spazzolate, sgrossate, intarsiate o piallate. Carteggiare le superfici lisce con grana 120. E' consigliabile bagnare il legno e, dopo l'essiccazione, carteggiare leggermente con grana 150.

Sresinare legni di conifera resinosi come pino o cirmolo prima (consultare le Direttive di lavoro per la deresinazione) e carteggiare con grana 120.

Mescolare bene prima e durante la lavorazione il prodotto ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 in poi. Applicare omogeneamente a spruzzo (**applicazione con aerografo: ugello diametro 1,5 - 1,8 mm, pressione 2,0-2,5 bar**) oppure a pennello largo e morbido (per piccole superfici) fino a quando le superfici appaiono leggermente umide.

**Tempo di essiccazione** (temperatura ambiente 20 °C) circa 12 ore, meglio durante la notte. L'effetto positivo si sviluppa durante la prima fase dell'essiccazione (circa 20 min), per questo l'essiccazione non deve essere forzata nel primo periodo.

Le superfici essiccate vengono spazzolate con una spazzola (combinazione fibra-cuoio) oppure con una spazzolatrice meccanica in direzione della struttura, in modo da ottenere un superficie satinata, morbida e vellutata al tatto.

**Non è possibile** effettuare una sovra-verniciatura.

Con l'applicazione della cera ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 oppure ADLER Naturnah-Hartwachs 96050 sulle superfici spazzolate è possibile ottenere un'ulteriore protezione della superficie.

11-09 (sostituisce 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

**Prima dell'applicazione effettuare sempre una prova sul legno originale per poter valutare la tonalità finale. Per gli elementi che vanno poi montati insieme utilizzare del colorante con lo stesso numero di produzione.**

**Non rimettere nella confezione originale il colorante contenuto nella pistola a spruzzo o sporco di polvere di carteggiatura.**

Consultare le nostre "Indicazioni generali per l'applicazione di coloranti sul legno", nonché la **Scheda di sicurezza**.

## Resa

8-10 m<sup>2</sup>/l per mano, a seconda della forma dei pezzi da trattare

## Confezioni

1 l, 5 l

## Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

## Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali, non aperte

## Tonalità

Farblos	Incolore	11770
Fichte gedämpft	abete evaporato	11771
Fichte alt	abete antico	11772
Bergfichte	abete alpino	11773
Fichte lehm	abete argilla	11774
Waldfichte	abete selvatico	11775
Fichte gekocht	abete cotto	11776
Fichte gelaugt	abete lisciviata	11777