



FINISCOL Srl

Via Monte Ferrante, 17 24020 COLERE (Bg) Italy Tel: 0346/54079 (Linee ric. Autom.) Fax 0346/53134Cod. Fisc. e P. Iva 01832440166 Cap. Soc. € 60.400,00 i.v. Reg. Imp. Bg n. 33236 R.E.A. BG N 240433

SCHEDA TECNICA

RESINCOLLA

Copolimero acetovinilico in emulsione.

Resincola è una colla extra vinilica, indicata per l'incollaggio di legno, faesite, masonite, sughero, linoleum, moquettes, carta, cartone, stoffe, laminati plastici, cuoio, pelle, polistirolo, ecc. **OTTIMA PER LEGNI DURI E LAVORI ESTERNI.**

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima base	COPOLIMERO ACETOVINILICO IN EMULSIONE
Stato del prodotto	ADESIVO DENSO
Colore	biancastro lattiginoso
Viscosità Brookfield	6000-16000 mPa.S
Peso specifico:	1,00 gr/mt3 (+/-5%)
Validità	12 mesi in luogo fresco e asciutto.
Resistenza alla temperatura	100°C \ 0°C
Tempo aperto	8 min.
Tempo presa iniziale	20/30 min.
Incollaggio definitivo	24 ore
Resa	100/150 g/m2

MODI D'IMPIEGO

Pulire e sgrassare le parti da incollare, spalmare un leggero strato di RESINCOLLA sulle parti da unire. Dopo 6/8 minuti unire i due pezzi pressandoli per 2\8 ore.

OSSERVAZIONI

Conservare il prodotto in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati.

TEME IL GELO