



## **SIGILLANTE ACRILICO REI – SIM-RF**

### **Sigillante acrilico resistente al fuoco**

#### **DESCRIZIONE**

SIM-RF è un sigillante elastico a base acrilica per edilizia e costruzioni, pitturabile con le comuni pitture per muratura, *certificato Resistente al fuoco EN 13501-2-2008 fino a 240 minuti*. Utilizzato per sigillatura di giunti orizzontali e verticali nelle costruzioni soggette a prescrizioni antincendio e dove vi siano requisiti di isolamento dal passaggio di fuoco e fumo in caso di incendio.

#### **CARATTERISTICHE**

- Elevata elasticità.
- Basso modulo elastico.
- Certificato resistente al fuoco EI 240, sia per giunti orizzontali che verticali, ai sensi delle più recenti normative europee.

#### **APPLICAZIONI**

- Sigillatura di giunti per aria condizionata e ventilazione.
- Trattamento di crepe, nuova sigillatura di guarnizioni per giunti.
- Adesione di molti supporti nel settore edile, calcestruzzo, alluminio anodizzato, acciaio zincato, legno, PVC.
- Pitturabile con le comuni pitture per muratura.

#### **USO**

- Pulire la superficie, rendendola asciutta e priva di polvere, oli e grassi.
- Prima dell'applicazione assicurarsi che il sigillante sia compatibile con la superficie in termini di adesione, compatibilità chimica (fare prima una prova su una piccola parte).
- Applicare SIM-RF con pistola manuale o pneumatica. Posizionare un giunto riempitivo, flessibile non adesivo sul sigillante. Per una migliore finitura utilizzare nastro adesivo.
- Per piccoli giunti, applicare il sigillante in un solo gesto. Per giunti molto estesi, applicare il sigillante in the volte: le prime due sul bordo del giunto e la terza sul centro del giunto stesso.





## CARATTERISTICHE TECNICHE

Voce	Valore
Colore	Grigio
Aspetto	Pastoso
Tempo formazione pelle (23°C 50% U.R.)	15 minuti
Indurimento 24 H	3 mm
Allungamento a rottura	Env. 100%
Recupero elastico	<40%
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Temperatura di impiego	-20°C +80°C (+120°C per breve durata)

## CONFEZIONE

SIM-RF è disponibile nel colore grigio in cartucce in HDPE da 310 ml, in scatola da 24 pezzi.

## STOCCAGGIO

Nel suo imballo originario in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 e +30 °C ha una durata di 12 mesi. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Teme il gelo.

## NOTE

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare. Considerata infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata.