


ADLER V-Fugensiegel

55630 in poi



Descrizione del prodotto

Sigillante per commessure e giunzioni, diluibile all'acqua, di elevato residuo secco, elastico, su base di dispersione di acrilato.

Proprietà particolari

Rapida sovraverniciatura e buona trasparenza. Eccellente resistenza all'acqua.

Campi di utilizzazione

Sigillatura dell'asse di testa delle finestre, delle persiane e delle porte (traverse e giunti V).

Modalità di applicazione

Riempimento del giunto V con Rüsselflasche, se necessario una lisciatura.

Applicazione

Vernice trasparente:

1x Aquawood TIG U 57600 in poi o Aquawood TIG E 57700 in poi

Essiccazione intermedia circa 4 ore

1x Aquawood Intermedio 53613

Essiccazione intermedia circa 2 ore

Carteggiamento intermedio grana 220 – 240

1x ADLER V-Fugensiegel 55630 in poi

Essiccazione intermedia 1 ora

Aquawood DSL 51751 in poi (consultare la Scheda tecnica)

Coprente:

1x Aquawood TIG Weiß 51253

Essiccazione intermedia circa 4 ore

1x Aquawood Intermedio 53613

Essiccazione intermedia circa 2 ore

Carteggiamento intermedio grana 220 – 240

1x ADLER V-Fugensiegel 55630 in poi

Essiccazione intermedia 1 ora

ADLER Acryl-Spritzlack 43207 in poi (consultare la Scheda tecnica)

Nota:

Applicare anche su ADLER Acryl-Spritzfüller 41002, se questo prodotto viene utilizzato al posto di Aquawood Intermedio 53613.

Diluyente

Utilizzare non diluito

Tempo di essiccazione

(Temperatura ambiente 20°C)

Sovraverniciabile già dopo circa 1 ora

01-10 (sostituisce 01-08)

v.retro

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Temperatura di lavorazione e degli oggetti

Non al di sotto dei + 10 °C
Un'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature ritardano l'essiccazione

Utensili

Dopo l'utilizzo pulire subito con acqua. Rimuovere i residui di colore essiccati con ADLER Aqua-Cleaner 80080 oppure con ADLER Abbeizer 95125.

Confezioni

Bomboletta in plastica 250 ml

Magazzinaggio

Al fresco, protetto dal gelo

Durata

1 anno in confezioni originali, non aperte

Tonalità

Trasparente 55630
Bianco 55631

Indicazioni sulla sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

Particolari indicazioni

Consultare le direttive per l'applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti per finestre in legno!