

Norme UNI EN

Tratto da: *Norma UNI EN 13489 (Elementi multistrato con incastro)*

CARATTERISTICHE	ROVERE (<i>Quercus spp.</i>)		
	FACCIA DELL'ELEMENTO		
	CLASSE		
	○	▲	□
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Nodi ^A sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm	
Nodi marci	diametro ≤ 1 mm se non raggruppati ^B	diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	
PARTI NON VISIBILI			

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

A. Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

B. I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

CARATTERISTICHE	ALTRI LEGNI DI LATIFOGLIE		
	FACCIA DELL'ELEMENTO		
	CLASSE		
	○	▲	□
Alburno sano o cuore ^A	Non consentito Non consentito	Consentito Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Consentite tracce leggere Consentito
Nodi ^B sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤ 2 mm se non raggruppati ^C	Consentiti se: diametro ≤ 5 mm se non raggruppati ^C	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet
Nodi marci	diametro ≤ 1 mm se non raggruppati ^C	diametro ≤ 2 mm se non raggruppati ^C	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Non passanti. Consentiti se la larghezza ≤ 0,5% della larghezza dell'elemento	
Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
PARTI NON VISIBILI			

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.

A. L'alburno sano o il "cuore" devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.

B. Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.

C. I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.