

TIVAL COLOR - TINGILEGNO



TINGENTE PER LEGNO (solo per interno)

Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno.

Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.

Tival color - Tingilegno non diluito, può essere usato anche per colorare le vernici trasparenti a base solvente (alcool, nitro e poliuretaniche).

La gamma comprende 13 tinte miscelabili fra loro con le quali si possono ottenere infinite tonalità di colore.

Tival color - Tingilegno penetra in profondità e fa risaltare, alla massima intensità, la naturale bellezza del legno; è quindi indicato per il trattamento di tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno ai quali si voglia dare una particolare colorazione.

Questo prodotto sostituisce tutti i tipi di coloranti, tingenti, mordenti ed aniline per legno sia all'acqua che a solvente.

MODO D'USO:

- Diluire il prodotto con acqua o solvente fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.
- Diluizione indicativa: 1 parte di tingente diluita con 5 parti d'acqua o solvente per i colori base (giallo, arancio, rosso, verde, blu e nero); 1 parte di tingente diluita con 10 parti d'acqua o solvente per i colori legno (ciliegio, rovere, noce, mogano, noce antico, palissandro e wengè).

Se sopra il tingente, si vuole applicare un fondo ed una vernice all'acqua, diluire il tingente con acqua.

Se invece si desidera applicare sopra il tingente un fondo ed una vernice a base solvente, diluire il tingente con alcool o diluente nitro.

- Applicazione a pennello o spugna.

- Per ottenere un'ottima tinteggiatura, è preferibile trattare tutta la superficie con una sola passata; per uniformare la colorazione del supporto, stendere e tirare bene il tingente prima che asciughi.

- Consigliamo l'applicazione di 1 mano; è possibile comunque ripetere l'operazione fino a raggiungere la tonalità di colore desiderata.

- Assicurarsi che il legno tinteggiato sia perfettamente asciutto (occorrono tempi di attesa differenti, in relazione al tipo di diluizione: 3/4 ore se il tingente è stato diluito con alcool o diluente nitro e 10/12 ore se il tingente è stato diluito con acqua) ed iniziare il trattamento di verniciatura con un fondo turapori specifico (Laccantica, Tampoval, Rapival 304 o Acrivel).

CARATTERISTICHE:

- Residuo secco: 4%
- Tipo di solventi: miscela alcoolica
- Peso specifico: 0,840
- Essiccazione: in relazione al tipo di diluente usato per la miscela
- Resa media-teorica indicativa: 5 mq. con 1 lt. di soluzione
(la resa dipende dal tipo di legno che si deve trattare e dalle sue condizioni).

TINTE DISPONIBILI:

Giallo, arancio, rosso, blu, nero, verde, ciliegio, rovere, noce, mogano, noce antico, palissandro e wengè.

CAPACITÀ: ml. 250 lt. 1 lt. 5

IMBALLO: pz. 6 pz. 6 pz. 1