



Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne, compresi gli impregnanti opachi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/e): 400 g/l (2010).
Il prodotto Vernice lucida / opaca contiene al massimo 400 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Vernice uretanica monocomponente di finitura, contenente filtri U.V. per una migliore protezione contro la luce. Disponibile nelle versioni trasparente, lucida, o pigmentata. Protegge e decora il legno formando una pellicola elastica di grande resistenza al graffio ed agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%).

Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già verniciato: rimuovere tracce di vecchie pitture con lo sverniciatore SVET, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5-10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione.

Su legno nuovo applicare una mano di WOODY IMPREGNANTE ANTITARLO, dopo 20' - 30' strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo 24 ore carteggiare se necessario con carta abrasiva fine.

FINITURA

Applicare due mani di **VERNICE LUCIDA / OPACA** con un intervallo di 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due mani di **VERNICE LUCIDA / OPACA**, vernice uretanica monocomponente trasparente per esterni ed interni

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
TRASPARENTE LUCIDA/OPACA		1 ORA		0,92		max. 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA E COLORSTUDIO		4 ORE		37		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		180" FORD 4		max. 5 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,5 - 1,7 mm PRESSIONE 2 atm	
36 MESI		24 ORE		37 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.