

**PONTE DI ANCORAGGIO**  
**Fissativo impregnante per premiscelati e fondi difficili**

**D-05**



**Primer fissativo.**

**Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010).**

**Il prodotto Ponte di ancoraggio contiene al massimo 750 g/l COV.**

**CARATTERISTICHE**

Isolante fissativo murale a solvente inodore, a base di resine Pliolite® elastomeriche ed inerti micronizzati. Ideale per superfici murali vecchie e nuove, fondi difficili quali premiscelati, intonaci sfarinanti, vecchie pitture aderenti ma sfarinanti. Buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Intonaco civile:** lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

**Pitture e vernici in dispersione:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, sverniciare completamente, lavare con acqua.

**Pitture a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.

**Superfici murali con muffe:** spazzolare e pulire, disinfettare con appositi prodotti.

Stuccare all'interno RIEMPSTUCK o JUSTUCK .

Applicare una mano di **PONTE DI ANCORAGGIO** diluito eventualmente in funzione del tipo di supporto.

Dopo 6 - 8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

**AVVERTENZE**

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di **PONTE DI ANCORAGGIO**, a base di resina Pliolite. in solvente inodore, cariche leggere micronizzate ed elastomeri, su premiscelati all'esterno ed all'interno o su fondi difficili quali gesso e cartongesso.

**DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA**

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente DIL. INODORE		Pulizia attrezzi DIL. INODORE		Applicazione a rullo PRONTO USO	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 0,83		Applicazione a pennello PRONTO USO	
Colori INCOLORE		Secco al tatto 3-5 ore		Solidi in volume 16		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ore		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 mesi		Sovraverniciabilità 6-8 ore		Temperatura di infiammabilità 40° C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it